

ملابس طبية مقاومة للميكروبات باستخدام مواد صديقة للبيئة سهلة الارتداء والخلع لمرضى السرطان

أ.د/ الحسينى محمد صابر الخبير

أستاذ بقسم الاقتصاد المنزل – كلية

التربية النوعية – جامعة المنيا

أ.م.د/ دعاء نبيل على سلامة

أستاذ الملابس والنسيج المساعد

كلية التربية النوعية - جامعة المنيا

سهير تمام أحمد محمد

موجه اقتصاد منزلى

بالتربية والتعليم

أ.م.د/ تفاحة موسى عبد الحميد

أستاذ الملابس والنسيج المساعد

كلية التربية النوعية - جامعة المنيا



مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية

معرف البحث الرقمي DOI: 10.21608/jedu.2022.147069.1695

المجلد التاسع العدد 44 . يناير 2023

الترقيم الدولي

E- ISSN: 2735-3346

P-ISSN: 1687-3424

<https://jedu.journals.ekb.eg/>

موقع المجلة عبر بنك المعرفة المصري

<http://jrfse.minia.edu.eg/Hom>

موقع المجلة

العنوان: كلية التربية النوعية . جامعة المنيا . جمهورية مصر العربية



ملخص البحث :

على الرغم من تفوق التكنولوجيا الطبية في مجال علاج المرضى وأصبح العلاج والتعافي أكثر شيوعاً إلا أنه لم يتم تحسين العباءة الطبية أو الجاون الذى يرتديه المريض حتى يتوفر به الراحة والكرامة والدفء ومقاومة الميكروبات، لكنه مقاس واحد للجميع مفتوح من الخلف وغالباً ما يتركون فتحات واسعة في الأمام والخلف تعمل على كشف الجسم فيكون من الصعب على المرضى ارتداؤها بالإضافة إلى تعقيمها تعقيماً عادياً بالتسخين الذى يضىء عليها مظهراً غير لائق وعدم مقاومتها لنمو الميكروبات. فأصبحت هذه التصاميم مربكة وغير مرضية للمريض فيجب أن يكون الرداء الطبى للمرضى سهل الارتداء والخلع ويعمل على تسهيل الإجراءات الطبية والفحوص ويكون مقاوم للميكروبات، **ويهدف البحث إلى رفع كفاءة وتحسين الأقمشة القطنية (تنسيل، بامبو، فبران) المستخدمة لمقاومة الميكروبات لمرضى السرطان، والتعرف على أفضل نسبة تركيز لمادة المعالجة (الكيتوزان) محل الدراسة لمعالجة الأقمشة القطنية، وإعداد تصميمات ملبسية مريحة لمرضى السرطان وتكمن أهمية البحث في توفير ملابس طبية معالجة بمواد آمنة بيئياً (الكيتوزان) ليس لها آثار جانبية وتقاوم الميكروبات بأقل تكلفة، وتمثلت عينة البحث في استخدام ثلاث خامات لخيط اللحمة (تنسيل100%، بامبو100%، فبران100%) نمرة 1/30 كثافة خيط اللحمة 60 حذفة/بوصة وخيوط سداء ثابتة 100% قطن مسرح بثلاث تراكيب نسجية هي (أنسجة معكوسة، أنسجة هنيكوم، أنسجة كريب زحف ودوران) حيث تم إنتاج الأقمشة محل الدراسة بمصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتم تقسيمها إلى 27 عينة بمساحة 20×20سم واستخدام ثلاث تركيبات من الكيتوزان (2جم/لتر، 4جم/لتر، 6جم/لتر)، وتم إجراء الإختبارات بالمعهد القومى للقياس والمعايرة و المركز القومى للبحوث بالجيزة، واتبع البحث المنهج الوصفى والمنهج التجريبي التحليلي، وتم إعداد تصميمات مقترحة وعددها 9 تصميمات وتصميم استبيان و عرضه على المتخصصين في مجال الملابس والنسيج لإختيار أفضل التصميمات، وتم تنفيذ 6 قطع ملبسة لمرضى السرطان وأسفرت نتائج البحث إلى أن خامة الفبران بتركيب نسيجي كريب المعالج بالكيتوزان عند تركيز 6جم/لتر حقق أعلى نتائج في مقاومة الميكروبات بمعامل جودة (82.83 %)**

الكلمات المفتاحية :

الملابس طبية الميكروبات الكيتوزان المواد الصديقة للبيئة

Anti-microbial Medical Clothes Using Eco-Friendly Materials, Easy to Wear and Take off for Cancer Patients

ABSTRACT

Despite the superiority of medical technology in the field of curing patients, as well as treatment and recovery became more common, the medical gown that the patient wears has not been improved as to provide comfort, dignity, warmth and resistance to microbes. It is one size for all, open from the back and often leaving wide openings in the front and back that expose the body, thus it will be difficult for patients to wear it. What is more, a normal method of the sterilization of the gown is used, that is heating, which gives it an inappropriate appearance, in addition to its lack of resistance to the growth of microbes. These designs became confusing and unsatisfactory for the patient, therefore the medical gown for patients should be easy to put on and take off, facilitates medical procedures and examinations, and be resistant to microbes. The current research aims to raise the efficiency of and improve cotton fabrics (Tinsel, Bamboo, and Febran) used to resist microbes for cancer patients, and to identify the best concentration of the treatment substance (Chitosan) under study for treating cotton fabrics, and prepare comfortable clothing designs for cancer patients. The significance of this research lies in providing medical clothing treated with an eco-friendly material (Chitosan) that has no side effects and resists microbes at the lowest cost. The research sample consisted of three raw materials for weft thread (100% Tinsel, 100% Bamboo, 100% Febran), 1/30 weft thread density, 60 picks /inch, and fixed warp threads 100% cotton draped with three weaving constructions (reverse weave, honeycomb weave, and Crepe, crawl and spin weaves). The fabrics under study were produced at the textile factory in Mahalla Al-Kubra and were divided into 27 samples with an area of 20×20 cm using three concentrations of Chitosan (2 g/L, 4 g/L, and 6 g/L). Tests were carried out at both the National Institute of Standards and the National Research Center. The present research adopted both the descriptive-analytical method and the experimental method. Nine proposed designs were prepared and a questionnaire was designed and presented to specialists in the field of clothing and textiles to choose the best designs, and 6 pieces of clothing were implemented for cancer patients. Results revealed that the Febran material with the weaving construction "crepe" treated with chitosan at a concentration of 6 g/l achieved the highest results in antimicrobial resistance with a quality factor of (82.83%).

Keywords: Medical clothing, Microbes, Chitosan, Eco- Friendly Materials.

المقدمة:

يتميز مجال تاريخ الملابس والأردية الطبية بالعراق والأصالة فهو ليس نتائج للتكنولوجيا فقط ولكن التكنولوجيا هي أداة مساعدة على تطوير الجانب الوظيفي والتقني فيها بشقيه الوظيفي والجمالي، وبالنسبة للأصول التاريخية والتطور الخاص بالملابس الطبية فقد جاء أغلبها من خلال الرسوم والصور التي تعبر عن ذلك، وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت بداية التطور ملازمة للتطور في التكنولوجيا وظهر نوعيات ملابسية وخامات جديدة، وعلى الرغم من ذلك فإن الجراحين في هذا الوقت كانوا يقومون بأداء العمليات وهم يرتدون ملابسهم العادية تحت المئزر (البالطو) وذلك لحمايتهم من الدماء ومحاليل الجراحة أثناء تواجدهم بغرفة العمليات. (هشام عاصم: 2010 - 28:27)

لقد كانت الأنسجة الطبية وما زالت يتم استخدامها على مدى كبير في تغطية أسرة المستشفيات والوسائد الطبية والخيوط الجراحية ومختلف أنواع الضمادات والحشوات وأربطة الضغط وكذلك مرشحات الدم، وقد امتد استخدام المنسوجات الطبية امتداداً كبيراً مع تطبيقات أكثر تعقيداً وزيادة التقنية العالية مثل التي تستخدم في تصنيع أجهزة بشرية كبداية للأوعية الدموية، وإعادة بناء صمامات القلب وعلاج الأعصاب، ويشير مصطلح الأقمشة الطبية إلى تلك المنتجات التي تستخدم في مجال العناية بصحة الإنسان وقد كانت هذه المنتجات قاصرة على الضمادات والأربطة خاصة المصنوعة من القطن والرايون وتستخدم في المستشفيات في ملابس الأطباء وأغطية الأسرة وحفاضات الأطفال، ولكن في السنوات الأخيرة حدثت زيادة في كل من حجم السوق وتنوع المنتجات هذا الإتساع الكبير في حجم المنتجات يرجع إلى مصدرين أساسيين وهما التطور الكبير في نظام العلاج، و جهود الباحثين والعاملين في مجال النسيج والتطور الواضح في طرق الإنتاج نفسها وكلاً السببين قد اتحداً معاً لإعطاء الفرصة لإحداث تقدم كبير في مجال تكنولوجيا إنتاج الأقمشة الطبية في السنوات الأخيرة. (هاجر عبد الغنى: 2014 - 6)

وتعتبر مادة الكيتوزان مادة طبيعية قابلة للتحلل البيولوجي وهي مادة صديقة للبيئة، وتحمل شحنة موجبة لوجود مجموعة الأمين مما يجعله يستخدم كمادة تجهيز الأقمشة لإكسابها بعض الخواص مثل مقاومة الأقمشة المعالجة به لنمو الكائنات الحية الدقيقة. (هدير محروس: 2018 - 35)

وقد أشارت بعض الدراسات السابقة إلى الإستعانة بمواد آمنة للاستخدام في المجال الطبى كدراسة (محمد رمضان و رحاب إبراهيم: 2016) والتي هدفت إلى تحسين الأداء الوظيفى لأقمشة الشاش الطبية بتجهيزها ومعالجتها ضد البكتيريا باستخدام مواد آمنة بيئياً، وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد تحسن ملحوظ فى معظم الخواص المقاسة وخاصة مقاومة البكتيريا وكانت أفضل العينات من قماش شاش بتركيز 7,5 جم/ لتر ودرجة تجميع 150م بمساحة مثالية 86.21% بالنسبة لجميع الخواص المقاسة بينما أقمشة الشاش الخفيف بدون معالجة أقل العينات لجميع الخواص المقاسة بمساحة مثالية 43.15%، ودراسة (أحمد عطا الله: 2011) والتي هدفت إلى دراسة تكنولوجيا تصنيع الأقمشة والملابس الطبية المنتجة من الأقمشة المنسوجة المضادة للميكروبات وتحديد مدي الاستجابة لتصميمات ملابس المرضى المقترحة لتقدمها بما يتلاءم مع احتياجات السوق الفعلية، وتوصلت الدراسة إلى معرفة معايير جودة تصنيع الملابس الطبية في ضوء المتغيرات التكنولوجية، وأيضاً دراسة (Elizabeth Barry :2010) والتي هدفت إلى إعداد رداء طبى نموذجى للمرضى يسهل عملية تغيير الملابس وإعداد الإجراءات العلاجية مع توفير الراحة للمريض، وتوصلت الدراسة إلى إعداد تصميم لرداء طبى يعمل على تقليل حركة المريض لتجنب التعرض لخدوش الجلد والكدمات والتقرحات وتوفير الحماية اللازمة ضد الميكروبات والتهب من خلال نموذج منفصل الأجزاء يسهل التحكم فى ارتدائها وخلعها والمرونة فى غلق الوصلات ، و دراسة(أميرة وفاء الدين:2009) و هدفت إلى تحسين الأداء الوظيفى للأقمشة الطبية والتوصل إلى أفضل تركيب نسجى لهذه الأقمشة وأفضل نوع من أنواع المعالجات الكيميائية والتي تعمل كمثبطات بكتيريا وكذلك التوصل إلى أفضل نسب مؤثرة فى مادة التجهيز المستخدمة، وتوصلت الدراسة إلى أن أفضل نوع مادة تجهيز هي مادة الكيتوزان بتركيز 5جم/لتر ودرجة تجميع 130م وزمن تجميع 4 دقائق ، ودراسة(مها السيد :2009) وهدفت إلى حماية الأقمشة المستخدمة في المجال الطبى من تأثير البكتيريا التي تنمو عليها، وكذلك دراسة تأثير المعالجة لمقاومة البكتيريا وإزالة الاتساخ في حمام واحد علي الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة تحت الدراسة وأيضاً تحديد أفضل (نوع قماش - تركيب نسجي - أفضل خلطة يمكن استخدامها - أفضل ظروف تشغيل) لتنشيط نمو هذه الكائنات الدقيقة باستخدام مواد آمنة بيئياً، وتوصلت الدراسة إلى أن أفضل خامة نسجية هي

خامة مخلوط قطن/فسكوز، وأفضل تركيب نسجي هو التركيب النسجي السادة 1/1، وأفضل مادة تنعيم هي سيدو سوفت N250. وأفضل درجة حرارة تثبيت هي 160م، وأفضل زمن تثبيت هو 3دقائق، ودراسة (سماح محمد: 2012) التي هدفت إلى تحديد معايير جودة إنتاج الملابس المستخدمة للأطفال مرضى السرطان وظيفياً وجمالياً وتوصلت إلى أنه يوجد قصور في أداء الملابس المستخدمة للأطفال بالمستشفيات حيث أنها لا تتناسب مع تنوع حركة الطفل أثناء النوم ولا تتوافر بمقاسات وألوان جذابة ولا تتناسب فتحاتها مع الوسائل العلاجية المستخدمة.

ويعتبر مرض السرطان من الأمراض الخطيرة الهامة التي انتشرت بين فئات المجتمع سواء البالغين أو الأطفال ونظراً إلى أن المرضى بالمستشفيات وخاصة مرضى السرطان يعانون من نقص المناعة فهم أكثر الأشخاص الذين يمكن أن يصابوا بالعدوى عن طريق الميكروبات المنتشرة بالمستشفيات وبالتالي فهم يحتاجوا إلى ملابس مقاومة للميكروبات التي تنتقل إليهم من المخالطين سواء في المستشفى أو المنزل والأماكن العامة للمساهمة في الوقاية من الأمراض المعدية ولهذا اهتم البحث بضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة لما لها من إمكانيات تسمح باستخدامها في تجهيز ملابس مقاومة للميكروبات وبالتالي تكون مقاومة للأمراض المعدية لمرضى السرطان

مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في ندرة توفير ملابس تساعد على حماية المرضى من التعرض للأمراض التي تنتقل إليهم عن طريق البكتيريا والفيروسات والتي يجب أن تتناسب مع احتياجاتهم و تتوافر فيها سهولة الاستخدام سواء للمرضى أو المرافقين القائمين على العناية بالمرضى أو هيئة التمريض والأطباء بمستشفيات الأورام، ونظراً لسوء الحالة الصحية التي يتعرض لها مرضى السرطان وسهولة تعرضهم للعدوى وأحياناً عدم القدرة على مساعدة أنفسهم فهم يحتاجوا إلى ملابس مريحة سهلة الاستخدام ولهذا اهتم البحث بمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها في تقديم ملابس طبية مقاومة للميكروبات باستخدام الكيتوزان وسهولة الإرتداء والخلع لمرضى السرطان.

وتتلخص مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:

- 1- ما إمكانية الإستفادة من المواد صديقة البيئة (الكيتوزان) فى تجهيز ملابس مقاومة للميكروبات لمرضى السرطان؟
- 2- ما هواتأثير اختلاف نسبة تركيز مادة المعالجة الكيتوزان على مقاومة الأقمشة القطنية للميكروبات؟
- 3- ما هو أفضل نوع خامة(تنسيل100%، بامبو100%، فبران100%)، وأفضل تركيب نسجى(معكوس، هنيكوم، كريب زحف ودوران)، وأفضل نسبة تركيز لمادة المعالجة (الكيتوزان) يمكن استخدامها فى ملابس مرضى السرطان؟
- 4- ماهى إمكانية تنفيذ تصميمات مناسبة تحقق الأداء الوظيفى لملابس مرضى السرطان؟
- 5- ما إمكانية تنفيذ تصميمات تحقق الناحية الجمالية لملابس مرضى السرطان؟

أهداف البحث

- 1- استخدام المواد صديقة البيئة (الكيتوزان) فى تجهيز ملابس مقاومة للميكروبات لمرضى السرطان.
- 2- رفع كفاءة وتحسين الأقمشة القطنية المستخدمة(تنسيل، بامبو، فبران) لمقاومة الميكروبات لمرضى السرطان.
- 3- التعرف على أفضل نسبة تركيز لمادة المعالجة (الكيتوزان) محل الدراسة لمعالجة الأقمشة القطنية لمقاومة الميكروبات.
- 4- الحصول على أفضل نوع خامة (خيط لحمة تنسيل100%، خيط لحمة بامبو100%، خيط لحمة فبران100%)، وأفضل تركيب نسجى(معكوس، هنيكوم، كريب زحف ودوران) يمكن استخدامه لمقاومة الميكروبات فى ملابس مرضى السرطان.
- 5- إعداد تصميمات سهلة الإرتداء والخلع لمرضى السرطان.

أهمية البحث :

- 1- الإستفادة من التطور التكنولوجى فى مجال الملابس والنسيج.
- 2- معالجة الأقمشة القطنية (بالكيتوزان) لتحسين الأداء الوظيفى لمقاومة الميكروبات.
- 3- توفير ملابس طبية معالجة بمواد صديقة للبيئة(الكيتوزان) ليس لها آثار جانبية وتقاوم الميكروبات بأقل تكلفة اقتصادية.

منهج البحث :

المنهج الوصفي لوصف وتحليل الدراسات والبحوث السابقة الخاصة بطرق معالجة الأقمشة ، والمنهج التجريبي التحليلي لإجراء الإختبارات والتجارب والمعالجات (الأشعة فوق البنفسجية UPF، قوة الشد (بالنيوتن)، الإستطالة (%))، وزن المتر المربع (جم/م²)، زمن الإمتصاص (ث)، قطر تثبيط الميكروب (مم) (Gm-ve, Gm +ve) على الأقمشة القطنية باستخدام (الكيتوزان)، بنسب تركيز مختلفة للمعالجة ضد الميكروبات وتقديم بعض التصميمات المقترحة التي تساعد على توفير الراحة لمرضى السرطان.

عينة البحث :

تم استخدام ثلاث خامات لخيط اللحمة وهى (تنسيل 100%، بامبو 100%، فبران 100%) نمرة خيط اللحمة 1/30 ترقيم انجليزي بالتراكيب النسجية (أنسجة معكوسة، أنسجة هنيكوم، أنسجة كريب زحف ودوران) خيط سداء قطن 100% نمرة 1/40 ترقيم انجليزي .

حدود البحث:

1. حدود زمنية: فى خلال ستة أشهر.
2. حدود مكانية: المركز القومى للبحوث بالدقى، معهد القياس والمعايرة، مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لإنتاج أقمشة قطنية (تنسيل، بامبو، فبران) بتراكيب نسجية مختلفة (معكوس، هنيكوم، كريب زحف ودوران).

أدوات البحث:

- 1-الكيتوزان بتركيز (2، 4، 6 جم/ لتر).
- 2-الأجهزة الخاصة بالإختبارات المعملية (فرن تعقيم، مخبار، مواد المعالجة (كيتوزان، ملح ليمون، خل).
- 3- استبيان للمتخصصين لتحكيم التصميمات المقترحة.ملحق (1)
- 4-برنامج SPSS للتحليل الإحصائى.

فروض البحث :

- 1-توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الخامات تنسيل، بامبو، فبران فى المعالجة بالكيتوزان للتراكيب النسجية معكوس، هنيكوم، كريب فى اختبارات الأشعة فوق البنفسجية (UPF)، قوة

الشد (بالنيوتن)، الإستطالة(%)، وزن المتر المربع (جم/م²)، زمن الإمتصاص (ث)، قطر تثبيط الميكروب (مم) (Gm+ve, Gm-ve).

2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الوظيفية وفقا لآراء المتخصصين.

3- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الجمالية وفقا لآراء المتخصصين .

4- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان وفقا لآراء المتخصصين.

مصطلحات البحث:

1-الملابس الطبية :

- هي عبارة عن ملابس للمرضى وعباءات للجراحين ومآزر وقفازات وظيفتها الأساسية هي الحماية من السوائل والجراثيم و بالإضافة إلى وظيفتها الوقائية هناك وظيفة طبية مثل ملابس التأهيل العلاجية والإستشعار الحيوى. (عبير محمد:2018-6)

-هي الملابس التى يرتديها الأطباء وهيئة التمريض أثناء تأدية وظائفهم فى المستشفيات والوحدات العلاجية فى تخصصات الجراحة والتخدير والعناية المركزة والأشعة والتحاليل وغيرها.(هدير محروس:2018-6)

التعريف الإجرائى: هي عبارة عن ملابس مصنعة من أقمشة لها القدرة على مقاومة الميكروبات التى تمر من خلالها وذلك عن طريق تجهيزها ومعالجتها بمواد آمنة صديقة للبيئة وغير ضارة تهدف إلى عدم انتشار ونقل العدوى والحفاظ على صحة المرضى.

2-الميكروبات : مفردا ميكروب، (جرثومة) وهو كائن حى لا يرى بالعين المجردة ويسبب المرض. (أحمد عمر:2008-2147).

-تعتبر الميكروبات أدق الكائنات التى لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وتشمل مجموعة من الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات والطحالب والفيروسات والبكتيريا عبارة عن كائنات أحادية الخلية تنمو بسرعة كما تصنف البكتيريا إلى سالبة الجرام وموجبة الجرام.

(علا عبد الرحمن: 2015-56)

التعريف الإجرائي: هي كائنات دقيقة سريعة النمو والإنتشار وتتسبب في نقل العدوى والإصابة بالأمراض المختلفة خاصة إذا توافرت الظروف المناسبة لنموها.

3-الكيتوزان:

-هو مادة طبيعية قابلة للتحلل البيولوجي ويعتبر مادة صديقة للبيئة، ونواتج تحلله غير سامة ومفيدة. (أحمد سالمán وأخرون: 2017-188)

-وهو مادة طبيعية مشتقة من الكيتين وهو المكون الرئيسي لأصناف القشريات مثل الروبيان وسرطان البحر، وهو مادة غنية بمجموعات الهيدروكسيل والأمين، مما يتيح لها خصائص كيميائية متميزة أثناء إجراء التفاعلات الكيميائية مع المواد الأخرى، ويكون الأملاح أثناء تفاعله مع الأحماض، مما يجعله يستخدم كمادة تجهيز للأقمشة لإكسابها العديد من الخواص مثل مقاومة الأقمشة المعالجة به لنمو الكائنات الحية الدقيقة.

(رحاب حسن، رانيا على: 2018-194)

التعريف الإجرائي: هو أحد المواد الطبيعية المصنعة من القشريات والتي تستخدم لإكساب الأقمشة خاصية مقاومة الميكروبات لمساعدة مرضى السرطان في مقاومة الأمراض التي تنتقل إليهم عن طريق الميكروبات المنتشرة في البيئة المحيطة بهم.

4-مواد صديقة البيئة: هي مواد ليس لها أضرار على الإنسان والبيئة ويمكن أن تستخدم في المراحل الكيميائية التي يمر بها القماش مثل (الغليان-التبييض-الصباغة). (ماجدة متولى، إيمان فريد: 2018-109)

التعريف الإجرائي : هي مواد غير ضارة يمكن استخدامها لإكساب الأنسجة خواص مضادة للميكروبات.

الإطار النظري:

مواصفات الأقمشة المستخدمة في المنتجات الطبية:

1. تكون آمنة وتوفر الحماية والوقاية للمريض من التلوث المحيط، وللعاملين في مجال الرعاية الصحية.
2. أن تتوفر فيها خاصية المنع (الإعاقة بحيث تكون إعاقة جزئية، سواء لمنع دخول البكتيريا أو الفيروسات أو الهواء أو السوائل).

3. أن تكون المواد المستخدمة في صناعتها ثابتة لوسائل التعقيم المختلفة ولها قدرة تحمل عالية.
4. أن تتوفر فيها خاصية الراحة والنعومة ونفاذية الهواء، والحفاظ على درجة حرارة جسم من يرتديها. (هبة عبد التواب: 2007- 26)
5. مطابق للمواصفات الفنية.
6. إقتصادية.
7. صديقة للبيئة.
8. مضادة للحساسية.
9. معقمة. (Chinta,K .and Veena, V: 2013 -143)

الشروط التي يجب توافرها في الملابس الطبية:

1. المحافظة على مناخ مريح بالنسبة لدرجات الحرارة والرطوبة في المنطقة الحسية للجلد (الإتصال المباشر بين القماش والجلد).
2. الإمتصاص الجيد للرطوبة.
3. عدم ظهور روائح غير مستحبة.
4. الإستطالة والمرونة
5. إنخفاض الوزن لهذه الملابس.
6. قدرة القماش على طرد الماء والأوساخ.
- 7-توافق القماش مع جلد الإنسان. (إيمان مسعود:2014- 18)
- 8-سهولة الإرتداء والخلع.

الشروط الواجب توافرها في الألياف المستخدمة في المجال الطبي:

1. غير سامة.
2. غير مسببة للحساسية.
3. غير مسرطنة.
4. قابلة للتعقيم دون التأثير على الخواص الفيزيائية والكيميائية.

مواصفات ملابس المرضى:

ملابس المرضى يجب أن توفر الراحة للمرضى وتلبي احتياجاتهم ويفضل أن تكون هذه الملابس مقاومة للبكتيريا، وذات تهوية جيدة خاصة للمرضى الذين لديهم جهاز مناعى ضعيف فلا بد أن تكون ملابسهم عامل مساعد فى مقاومة الأمراض ولا بد أن تتصف الملابس الطبية بالآتى:

1. حماية جلد المريض من البكتيريا.
2. السماح للجلد بالتنفس.
3. الحد من نمو وانتشار البكتيريا.
4. لا بد أن يكون الرداء مريح سهل الفتح فى حالات الطوارئ المختلفة لإجراء العناية

اللازمة للمريض. (lucas naves:2013 -25)

كما يجب أن يتوفر فى الرداء سهولة الاستخدام والتغيير للمرضى من قبل مقدمى الرعاية الصحية، وتسهيل الوصول إلى الأجزاء المصابة من الجسم كأن تكون أجزاء الرداء قابلة للتبديل والتركيب كالأكمام المنفصلة والمكونة من أكثر من قطعة كالقميص والسروال حتى يمكن تقديم الرعاية الطبية للمريض دون التعرض لكثرة الحركة خاصة مع مرضى الكسور والمبتورين. (Elizabeth barry :2010 -1:11)

مما دعا الباحثين إلى إعداد ملابس سهلة الإرتداء والخلع تساعد على عدم كشف الجسم والحفاظ على كرامة المريض حيث يمكن استخدام الجزء المراد فحصه عن طريق وسائل غلق وفتح سهلة الاستخدام دون كشف باقى أجزاء الجسم.

تجهيز الأقمشة لمقاومة البكتيريا باستخدام الكيتوزان:

يعتبر الكيتين المصدر الرئيسى للكيتوزان، هو ثانى البوليمرات الطبيعية انتشاراً ويستخرج الكيتين من بعض الحيوانات البحرية مثل السرطان، وقشور الجمبرى وتتميز هذه البوليمرات الطبيعية بالعديد من الخواص فهى صديقة للبيئة، غير سامة، قابلة للتحلل الحيوى والمهم أنها مضاد للبكتيريا ولا تسبب الحساسية. (هند عبدالفتاح:2016- 74)

ويتم التجهيز بالكيتين والكيتوزان اللذان يتميزان بأهمية إقتصادية وذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من النيتروجين (6.89%) ويتم التفاعل مع الألياف بواسطة مجموعة الأمينو الذى

يحتوى عليها الكيتوزان فيمتص بواسطة البكتيريا ويمنع انقسام الخلايا. (majeti, n and

(Ravi, K :2010-1

الاستخدامات الطبية للكيتوزان:

1- علاج الجروح

الكيتوزان لديه القدرة على تعجيل عملية الشفاء والتئام الجروح بنسبة تزيد عن 30% بالمقارنة بالمواد الأخرى ويتميز الكيتوزان بقدرته على امتصاص الإفرازات الناتجة من الجروح وتتراوح النسبة المئوية للماء المستنفذ خلال غشاء الكيتوزان بعد الغمر فى الماء بين (125-890%) لذلك فهو يلائم الضمادات الجراحية للأسباب الآتية:

- الاحتفاظ بكميات كبيرة من الرطوبة.
- الحماية من التلوث.
- القدرة على إزالة إفرازات الجروح.
- قابلة التحلل لمكونات الجسم وتعزيز نمو الأنسجة.

2- علاج الحروق

يتميز الكيتوزان بقدرته على علاج الحروق حيث يعطى الشكل الصلب ويتميز بقدرته على الامتصاص، وكذلك يتميز بالانسجام الحيوى ويتم وضعه بشكل مباشر على الأماكن المصابة بالحروق.

3- الكيتوزان كعامل لوقف النزيف

الكيتوزان مثال للمركبات عديدة الشحانات والتي تعرف بأنها ترتبط بخلايا الدم الحمراء وفى بداية الستينات حقق خواص الالتصاق وتبين أن الكيتوزان حتى فى حالة استخدام تركيزات ضعيفة يكون له القدرة على الالتصاق مع خلايا الدم الحمراء، وهذا يؤدي إلى اعتبار الكيتوزان أحد عوامل إيقاف النزيف. (عبير محمد:2018-35)

التركيبة النسجية المستخدمة فى البحث:

1- الأنسجة المعكوسة: وهى عبارة عن بناء التراكيب النسجية بالإنعكاس، حيث ينشأ أساس بناء التراكيب من إنعكاس خيوط التركيب النسجى المبردى، ويتم توقيع علامات المبرد الأساسى ثم يعكس وضع علامات الخيوط ويستكمل رسم المبرد من اليسار إلى اليمين بعكس جميع الخيوط حتى نصل إلى الخيط الأول وبالتالي يتم الحصول على التطبيقات المطلوبة.

2- أنسجة خلايا النحل (هنيكوم): الهنيكوم هو الذى يكون فيه خيوط السداء واللحمة تظهر بها انخفاضات وارتفاعات تشبه فى مظهرها خلايا النحل.

3- أنسجة الكريب: تنفرع إلى عدة أنواع وتمتاز أقمشتها بالأسطح الحبيبية الخشنة نوع من حيث الملمس (عادل هنداوى و محمد رمضان: 2020 - 523)
إجراءات البحث:

1- الدراسة التطبيقية للبحث وإجراء التجارب المعملية (الأشعة فوق البنفسجية (UPF)، قوة الشد (باليوتن)، الإستطالة (%،) وزن المتر المربع (جم/م²)، زمن الإمتصاص (ث)، قطر تثييط الميكروب (مم) (Gm-ve, Gm +ve) على عينات من الأقمشة القطنية المعالجة باستخدام الكيتوزان.

2- الدراسة الميدانية:

-إعداد تصميمات مقترحة لمرضى السرطان وعرضها على السادة المحكمين المتخصصين فى الملابس والنسيج و تنفيذ مجموعة التصميمات التى حازت على قبول المتخصصين عددهم 6 تصميمات

أولا: الدراسة التطبيقية:

الأدوات المستخدمة فى التجارب العملية والمعملية :

1- الأقمشة

تم إنتاج العينات تحت الدراسة فى مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

أ- تم استخدام ثلاث أنواع مختلفة من الأقمشة القطنية وهى كالتالى:

(خيط لحمة فبران 100%، خيط لحمة تنسيل 100%، خيط لحمة بامبو 100% نمرة 1/30

ترقيم انجليزى، وخيط سدا ثابتة لجميع الأقمشة 100%قطن مسرح نمرة 1/40

ب- تم استخدام ثلاث تراكيب نسجية مختلفة لكل نوع من الأقمشة وهى كما يلى:


(أنسجة معكوسة، هنيكوم، كريب زحف ودوران)



صورة (3) تنسيل كريب زحف ودوران




صورة (2) تنسيل هنيكوم



صورة (1) تنسيل معكوس



صورة (6) بامبو كريب زحف ودوران



صورة (5) بامبو هنيكوم



صورة (4) بامبو معكوس



صورة (9) فبران كريب زحف ودوران



صورة (8) فبران هنيكوم



صورة (7) فبران معكوس

2-المواد المستخدمة للمعالجة

أ- الكيتوزان بثلاث تركيزات مختلفة وهى: (2جم/ لتر خل، 4جم / لتر خل، 6جم / لتر خل).

ب- ملح ليمون (حامض الستريك).

العوامل المتغيرة:

1- تركيز مادة المعالجة

• الكيتوزان (2، 4، 6 جم/لتر).

2- خامة خيط اللحمه (تنسيل100%، بامبو100%، فبران100%).

3- التركيب النسجى (انسجة معكوسة، أنسجة هنيكوم، كريب زحف ودوران).

تجهيز الأقمشة المنتجة:

1. تم إعداد 27 عينة من القماش كل عينة بمقاس 2020xسم.

2. وزن العينات قبل المعالجة.

3. تم تجهيز 27عينة للمعالجة باستخدام الكيتوزان بثلاث تركيزات(2، 4، 6 جم/ لتر)

9 عينات لكل تركيز.

- المعالجة بالكيتوزان: حيث تم استخدام ثلاث تركيزات هى (2، 4، 6 جم/ لتر)

و إذابة 2جم من مسحوق الكيتوزان فى لتر من الخل وإضافة 2جم ملح ليمون مع التقليب للحصول على محلول لزج ثم غمر عدد 9عينات من خامة (التنسيل، البامبو، الفبران) بتراكيبها النسجية الثلاثة (معكوس، هنيكوم، كريب) فى المحلول لمدة 5 دقائق وبعد التأكد من تشرب العينات يتم الضغط عليها للتخلص من المحلول الزائد وفرد العينات حتى تجف تماما وبعد ذلك يتم التحميص بالفرن عند درجة حرارة 120°م لمدة من 2- 3 دقائق. ثم يتم تقدير التركيز الثانى بإذابة 4جم من مسحوق الكيتوزان فى لتر من الخل وإضافة 2جم ملح ليمون والتقليب للحصول على محلول لزج ثم غمر 9عينات أخرى لمدة 5 دقائق وبعد تشرب العينات للمحلول يتم إخراجها وتجفيفها فى الهواء والتحميص عند درجة حرارة 120°م لمدة من 2-3 دقائق ثم يتم تحضير التركيز الثالث بإضافة 6جم من مسحوق الكيتوزان إلى 2جم من الخل وتكرر نفس الخطوات السابقة لغمر 9 عينات أخرى وتجفيفها ثم التحميص عند

درجة حرارة 120°م لمدة من 2-3 دقائق والشكل التالي يوضح طريقة المعالجة بالكيوتوزان بعد تجهيز المحلول وغمر العينات.



صورة (10) للعينات أثناء المعالجة بالكيوتوزان

الإختبارات التي تمت على الأقمشة:

تم عمل اختبارات قوة الشد والإستطالة بمعهد القياس والمعايرة بالهرم، أما اختبارات مقاومة البكتيريا والأشعة فوق البنفسجية وسرعة الإمتصاص والوزن بالمركز القومي للبحوث بالدقى.

1- اختبار وزن المتر المربع (جم/ م²) للعينات تحت الدراسة قبل وبعد المعالجة باستخدام ميزان حساس.

2- إختبار زمن الإمتصاص (ث): تم إجراء هذا الإختبار طبقاً للمواصفات القياسية الأمريكية رقم (0608) لسنة 2002م باستخدام ساعة إيقاف.

3- إختبار قوة الشد للقماش (النيوتن): Tensile properties of fabrics ISO 13934: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method

ويتم عن طريق قص ثلاث أجزاء من العينة كل جزء بطول العينة 20سم وعرض 3سم بعد تنسيل نصف سم من كل جهة

4- إختبار الإستطالة (%): ويتم قياس الإستطالة للعينات بنفس جهاز قوة الشد السابق، وهى عبارة عن مقدار الزيادة فى الطول للشعيرات عند تعرضها لقوة الشد.

5- إختبار (UPF) مقاومة الأشعة فوق البنفسجية : وذلك طبقاً للمواصفات القياسية: AS/NZS 4399-1999 باستخدام UV-Shimadzu 3101- PC- Spectrophotometer

6- إختبار مقاومة نمو البكتيريا (مم): وتم إجراء هذا الإختبار وفقا للطريقة AATCC 100-Antimicrobial Fabric Test وتم إجراء هذا الإختبار بإستخدام طبق أجار لبيان مدى مقاومة العينات تحت الدراسة لنشاط الميكروبات حيث تم اختيار 4 أنواع مختلفة من الميكروبات كما يلي:

- البكتيريا الموجبة لصبغة الجرام *Staphylococcus aureus*.
- البكتيريا السالبة لصبغة الجرام *Escherichia coli*
- فطرالخميرة *Candida albicans*
- فطر *Aspergillus niger*


ثانيا: الدراسة الميدانية :

1-التصميمات المقترحة: حيث تم إعداد 9 تصميمات مقترحة لمرضى السرطان ثم عرضها على المتخصصين فى مجال الملابس والنسيج لمعرفة آرائهم واختيار أفضل التصميمات التى حازت على قبول المتخصصين وفيما يلي عرض للتصميمات المقترحة.

جدول (1) التصميمات المقترحة

| التصميم الأول:جاون بكباسين فى الأمام والأكتاف وجيب أمامى | التصميم الثانى:جاون بشرط لاصق فى الأمام والأكتاف |
|--|---|
|  |  |
| التصميم الثالث: جاون مريض مكون من قطعتين بكباسين فى الجزء العلوى والبنطلون. | التصميم الرابع: جاون مريض قطعة واحدة بكباسين فى الجناح والأكتاف والأكمام. |

| | |
|--|--|
|  |  |
| <p>التصميم السادس: جاون مريض بشريط لاصق من الخلف والكتف والأكمام</p> | <p>التصميم الخامس: جاون مريض بكباسين من الخلف وجيب أمامي بكباسين وأكمام طويلة.</p> |
|  |  |
| <p>التصميم الثامن: جاون مكون من بنطلون بشريط لاصق وقميص نصف كم بشريط على جانبي الصدر ونهاية الجنب</p> | <p>التصميم السابع: جاون مريض مكون من قطعتين بكباسين من الجنب وكباسين في البنطلون وأكمام طويلة</p> |
|  |  |

| | |
|--|---|
| | <p>التصميم التاسع: جاون مريض قطعة واحدة بأكمام طويلة وكباسين في الكتف والأكمام بدون خياطة في الأمام والخلف لراحة المريض.</p> |
| |  |

يمكن ترتيب التصميمات المقترحة لملايس مرضى السرطان وفقاً لآراء المتخصصين كما يلي:

- أولاً: التصميم الثالث. ثانياً: التصميم السابع ثالثاً: التصميم الأول
 - رابعاً: التصميم الثامن. خامساً: التصميم الثانى سادساً: التصميم الرابع
 - سابعاً: التصميم السادس. ثامناً: التصميم الخامس تاسعاً: التصميم التاسع
- 2- التصميمات المنفذة : حيث تم اختيار التصميمات التى حازت على قبول المتخصصين وتم تنفيذ عدد 6 قطع وهى كما يلى:

التصميمات المنفذة وتوصيفها

جدول (2) توصيف التصميمات المنفذة

| التصميم الأول | التوصيف |
|--|--|
|  | <p>جاون مريض من القطن سهل الإرتداء والخلع مكون من قطعتين.</p> <p>القطعة الأولى: عبارة عن قميص نصف كم مزود بكباسين على جانبي الصدر ومن أسفل الإبط لنهاية الجانب الأيمن لسهولة الفحص دون خلع الرداء كما تسهل إجراء القسطرة الوريدية من الرقبة والعلاج بلاشعاع في منطقة الصدر في حالة سرطان الرئة.</p> <p>الخلف: لا يوجد به خياطات لتوفير الراحة للمريض</p> <p>القطعة الثانية: عبارة عن بنطلون بكباسين بالرجل اليسرى بداية من الوسط لنهاية الرجل لسهولة إجراء الفحص وعمل الأشعة اللازمة في حالة الكسور دون اللجوء لخلع البنطلون بالكامل.</p> |
| التصميم الثاني | التوصيف |

| | |
|--|---|
|  | <p>جاون مريض من القطن مكون من قطعتين سهل الإرتداء والخلع.</p> <p>القطعة الأولى: عبارة عن قميص بكم مزود بكباسين من الرقبة حتى نهاية الجانب الأيمن لسهولة إجراء الفحوصات بالصدر والرقبة ومنطقة البطن وعمل الأشعة في المكان المطلوب دون اللجوء لكشف الجسم بالكامل وخلع الرداء.</p> <p>الخلف: بدون خياطة لتوفير الراحة للمريض.</p> <p>القطعة الثانية: عبارة عن بنطلون مزود بكباسين على جانبي البنطلون من الداخل حتى يسهل إجراء الفحوصات اللازمة للساقين وسهولة إجراء العمليات للجهاز البولي والتناسلي.</p> |
| <p>التصميم الثالث</p> | <p>التوصيف</p> |
|  | <p>جاون مريض قطن طويل مكون من قطعة واحدة.</p> <p>الأمام: طويلة مزودة بكباسين من الكتف حتى نهاية الكم لسهولة قياس الضغط وأخذ عينات الدم وتركيب الكانيولا والمحاليل عند أخذ جرعات الكيماوى.</p> <p>الأمام: به مرد مزود بكباسين بطول الجاون لسهولة الفحص للمريض دون كشف الجسم بالكامل.</p> <p>الخلف: لا يوجد به خيطات.</p> <p>الجيب: خارجي لوضع المحاليل أو أكياس البول أثناء الحركة.</p> |
| <p>التصميم الرابع</p> | <p>التوصيف</p> |

| | |
|--|--|
|  | <p>جاون مريض قطن نص كم سهل الإرتداء والخلع مكون من قطعتين.</p> <p>القطعة الأولى: عبارة عن قميص يصل لأسفل الركبة مزود بشريط لاصق على جانبي الصدر بداية من الرقبة حتى نهاية الإبط لسهولة التمكن من إجراء الفحص اللازم لمنطقة الصدر والعلاج بالإشعاع بدون إرهاق للمريض.</p> <p>الخلف: بدون خياطة لراحة المريض.</p> <p>البنطلون: واسع لسهولة الحركة مزود بشريط لاصق من الجانب الأيسر بداية من الكمر حتى نهاية البنطلون لسهولة فحص الساق وعمل الأشعة وأخذ الإبر.</p> |
| <p>التصميم الخامس</p> | <p>التوصيف</p> |
|  | <p>جاون مريض قطن طويل بكم سهل الإرتداء والخلع مكون من قطعة وحدة.</p> <p>الأكمام: طويلة بها مرد مزود بشريط لاصق من أول الكتف حتى نهاية الكم لسهولة إجراء الفحص اللازم وعمل الأشعة للذراعين وتركيب المحاليل.</p> <p>المرد الأمامي: مزود بشريط لاصق بداية من الرقبة حتى نهاية الجاون لسهولة كشف المنطقة المطلوبة فقط وإجراء الفحص اللازم سواء لمنطقة الصدر أو البطن بدون الحاجة لمساعدة.</p> <p>الجيب: خارجي بقلاب لحفظ كيس البول والأنابيب للمريض دون خلع الجاون.</p> <p>الخلف: بدون خياطة لتوفير الراحة للمريض.</p> |

| | |
|-----------------------|----------------|
| <p>التصميم السادس</p> | <p>التوصيف</p> |
|-----------------------|----------------|



جاون مريض من خامة القطن طويل مكون من قطعة واحدة سهل الارتداء والخلع.

الأكمام: طويلة بمرم مزود بكباسين من الكتف حتى نهاية الكم لسهولة فحص المريض لمنطقة الذراعين والكتف والرقبة وسهولة قياس الضغط وتركيب المحاليل وأخذ عينات الدم وعمل الأشعة اللازمة.

الجانب الأيمن والأيسر: بمرم مزود بكباسين لنهاية الجاون لسهولة الفحص وإجراء العمليات الجراحية والتغيير للجروح للجزء المصاب دون خلع الرداء.

الخلف والأمام: بدون خياطة لتوفير الراحة للمريض

الإسلوب الإحصائي والمعالجة:

وقد تم استخدام الأساليب الإحصائية الآتية :

- 1- معامل الارتباط بيرسون لحساب الصدق و الثبات للاستبيان
- 2- معامل ألفا كرونباخ لحساب الثبات
- 3- إختبار تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لقياس معنوية الفروق
- 4- إختبار LSD (أقل فرق معنوي للمقارنة) للمقارنة المتعددة
- 5- تقييم الجودة

-**استبيان التصميمات المقترحة :** وذلك لأخذ آراء المتخصصين في مجال الملابس والنسيج

قامت الباحثة بعرض الاستبيان على مجموعة من الاساتذة المتخصصين في مجال الملابس والنسيج، وصياغة عبارات الإستبيان في صورتها النهائية المكونة من (21 بند) موزعة على محورين أساسيين هما:

- **المحور الأول:** الناحية الوظيفية للتصميمات المقترحة لملابس مرضى السرطان مكونة من (11) بند
- **المحور الثاني:** الناحية الجمالية للتصميمات المقترحة لملابس مرضى السرطان مكونة من (10) بنود وقد تم عرض الإستبيان على السادة المحكمين وعددهم (13) للتأكد من وضوح العبارات وارتباطها بالهدف من الإستبيان وتم إبداء الرأي حول مدى صحة تقسيم المحاور وأهميتها ومدى مناسبة البنود للمحور الذي تنتمي إليه ومدى دقة وصحة

صياغة العبارات وبعد عرض الإستبيان على السادة المحكمين تم التعديل بناء على مقترحاتهم بمايلي: تم تعديل بعض العبارات واعادة صياغتها، وحذف بعض العبارات التي لها ارتباط ضعيف بمحور الإستبيان وقد تم استخدام نظام ليكرت الثلاثي لتقييم الإستبيان وهي كما يلي:

- 1- ملائم ويقابله بالدرجات (ثلاث درجات).
 - 2- ملائم إلى حد ما ويقابله بالدرجات (درجتان).
 - 3- غير ملائم ويقابله بالدرجات (درجة واحدة).
- صدق الاستبيان:** يقصد به قدرة الاستبيان على قياس ما وضع لقياسه.

صدق الاتساق الداخلي:

1. حساب معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة من العبارات المكونة لكل محور، والدرجة الكلية للمحور بالاستبيان.
2. حساب معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاور الاستبيان والدرجة الكلية بالاستبيان.

المحور الأول: الناحية الوظيفية:

تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحساب معامل الارتباط (معامل ارتباط بيرسون) بين درجة كل عبارة ودرجة المحور (الناحية الوظيفية)، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (3): قيم معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور (الناحية الوظيفية)

| م | الارتباط | الدالة |
|-----|----------|--------|
| -1 | 0.761 | 0.01 |
| -2 | 0.640 | 0.05 |
| -3 | 0.831 | 0.01 |
| -4 | 0.908 | 0.01 |
| -5 | 0.882 | 0.01 |
| -6 | 0.611 | 0.05 |
| -7 | 0.780 | 0.01 |
| -8 | 0.850 | 0.01 |
| -9 | 0.635 | 0.05 |
| -10 | 0.812 | 0.01 |
| -11 | 0.709 | 0.01 |

يتضح من الجدول (3) أن معاملات الارتباط كلها دالة عند مستوى (0.01 - 0.05) لاقتربها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات الاستبيان.

المحور الثاني: الناحية الجمالية:

تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحساب معامل الارتباط (معامل ارتباط بيرسون) بين درجة كل عبارة ودرجة المحور (الناحية الجمالية)، والجدول التالي يوضح ذلك: جدول (4): قيم معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور (الناحية الجمالية)

| م | الارتباط | الدالة |
|-----|----------|--------|
| -1 | 0.871 | 0.01 |
| -2 | 0.829 | 0.01 |
| -3 | 0.915 | 0.01 |
| -4 | 0.794 | 0.01 |
| -5 | 0.726 | 0.01 |
| -6 | 0.847 | 0.01 |
| -7 | 0.609 | 0.05 |
| -8 | 0.621 | 0.05 |
| -9 | 0.779 | 0.01 |
| -10 | 0.928 | 0.01 |

يتضح من الجدول (4) أن معاملات الارتباط كلها دالة عند مستوى (0.01 - 0.05) لاقتربها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات الاستبيان .

الصدق باستخدام الاتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية للاستبيان: تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحساب معامل الارتباط (معامل ارتباط بيرسون) بين الدرجة الكلية لكل محور (الناحية الوظيفية، الناحية الجمالية) والدرجة الكلية للاستبيان، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (5) قيم معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية لكل محور (الناحية الوظيفية، الناحية الجمالية) والدرجة الكلية للاستبيان

| الدالة | الارتباط | |
|--------|----------|---------------------------------|
| 0.01 | 0.745 | المحور الأول: الناحية الوظيفية |
| 0.01 | 0.801 | المحور الثاني: الناحية الجمالية |

يتضح من الجدول (5) أن معاملات الارتباط كلها دالة عند مستوى (0.01) لاقتربها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس محاور الاستبيان.
الثبات : وتم حساب الثبات عن طريق:

1- معامل الفا كرونباخ Alpha Cronbach

2- طريقة التجزئة النصفية Split-half

جدول (6): قيم معامل الثبات لمحاور الاستبيان

| التجزئة النصفية | معامل الفا | المحاور |
|-----------------|------------|---------------------------------|
| 0.808 – 0.749 | 0.776 | المحور الأول: الناحية الوظيفية |
| 0.942 – 0.888 | 0.917 | المحور الثاني: الناحية الجمالية |
| 0.864 – 0.805 | 0.839 | ثبات الاستبيان ككل |

يتضح من الجدول (6) أن جميع قيم معاملات الثبات: معامل الفا، التجزئة النصفية دالة عند مستوى 0.01 مما يدل على ثبات الاستبيان

جدول (7) نتائج متوسطات القراءة لإختبارات الأقمشة العالجة بالكيوتوزان

| فطر تثبيط الميكروب | | | | زمن الإمتصاص (ث) | وزن المتر المربع (جم/م ²) | الإستطالة (%) | قوة الشد (النيوتن) | UPF (0) | تركيز مادة المعالجة (جم) | التركيب النسجي | الخامة | مادة المعالجة | رقم العينة |
|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------------|--------|------------------|---------------|
| aspergill s | candid a | Gm -Ve esch.co | Gm Ve+ staphyl | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | مكوكوس | تنسيل | الكيوتوزان | - |
| 10 | 11 | 10 | 10 | 3ث | 5,97 | 6,307 | 539.6 | 25 | 2 | | | | 1 |
| 11 | 12 | 12 | 11 | 11ث | 6,190 | 7,052 | 621.8 | 33 | 4 | | | | 2 |
| 13 | 13 | 12 | 10 | 24ث | 6,260 | 8,012 | 623.5 | 37 | 6 | 3 | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | هانيكوم | | | - |
| 11 | 11 | 10 | 11 | 2ث | 5,950 | 5.140 | 613.3 | 25 | 2 | | | | 4 |
| 13 | 12 | 12 | 13 | 7ث | 6,230 | 5.120 | 616.0 | 34 | 4 | | | | 5 |
| 13 | 14 | 13 | 13 | 18ث | 6,220 | 5.627 | 645.5 | 41 | 6 | 6 | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | كريب | | | - |
| 11 | 12 | 13 | 12 | 3ث | 6,400 | 6.760 | 530.2 | 29 | 2 | | | | 7 |
| 13 | 13 | 12 | 13 | 13ث | 6,390 | 8,788 | 539.3 | 38 | 4 | | 8 | | |
| 14 | 15 | 14 | 14 | 15ث | 6,240 | 10.805 | 617.7 | 45 | 6 | 9 | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | مكوكوس | بامبو | - | |
| 11 | 12 | 11 | 13 | 7ث | 7,270 | 8.153 | 290.2 | 26 | 2 | | | 10 | |

| قطر تثبيط الميكروب | | | | زمن الإمتصاص (ث) | وزن المتر المربع (جم/م ²) | الإستطالة (%) | قوة الشد (النيوتن) | UPF (0) | تركيز مادة المعالجة (جم) | التركيب النسجي | الخامة | مادة المعالجة | رقم العينة |
|--------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|--|------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------------|--------|------------------|---------------|
| aspergillus | candida | Gm -Ve esch.co | Gm Ve+ staphyl | | | | | | | | | | |
| 12 | 13 | 12 | 14 | 15ث | 7,300 | 8,466 | 350.6 | 38 | 4 | هناكوم | | | 11 |
| 13 | 14 | 13 | 15 | 17ث | 7,400 | 8,790 | 450.3 | 39 | 6 | | | | 12 |
| - | | - | - | - | - | | - | - | - | | | | - |
| 13 | 13 | 14 | 13 | 3ث | 7,130 | 5,385 | 5402 | 27 | 2 | | | | 13 |
| 13 | 13 | 15 | 15 | 4ث | 7,53 | 5,623 | 546.3 | 35 | 4 | | | | 14 |
| 14 | 14 | 16 | 16 | 14ث | 7,440 | 7,563 | 647.5 | 42 | 6 | | | | 15 |
| | | | | - | | | - | - | - | | | | - |
| 12 | 13 | 12 | 13 | 2ث | 7,160 | 10,835 | 502.5 | 28 | 2 | كريب | | | 16 |
| 13 | 12 | 13 | 14 | 3ث | 7,500 | 12,302 | 525.1 | 36 | 4 | | | | 17 |
| 15 | 16 | 15 | 15 | 7ث | 7,410 | 13,600 | 542.5 | 43 | 6 | | | | 18 |
| - | | - | - | - | - | | - | - | - | | | | - |
| 12 | 11 | 11 | 11 | 30ث | 6,360 | 6,917 | 498.6 | 28 | 2 | معكوس | قبران | | 19 |
| 13 | 14 | 13 | 13 | 35ث | 6,590 | 8,935 | 665.3 | 40 | 4 | | | | 20 |
| 14 | 15 | 15 | 14 | 40ث | 6,800 | 9,652 | 676.5 | 42 | 6 | | | | 21 |
| - | | - | - | - | - | | - | - | - | ١ | | | - |

| قطر تشييط الميكروب | | | | زمن الإمتصاص (ث) | وزن المتر المربع (جم/م ²) | الإستطالة (%) | قوة الشد (النيوتن) | UPF (0) | تركيز مادة المعالجة (جم) | التركيب النسجي | الخامة | مادة المعالجة | رقم العينة | |
|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------------|--------|------------------|---------------|---|
| aspergill s | candid a | Gm -Ve esch.co | Gm Ve+ staphyl | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 14 | 16 | 2ث | 6,380 | 5.450 | 645.33 | 28 | 2 | الطبا | | | 22 | |
| 14 | 15 | 15 | 17 | 4ث | 6,880 | 5.833 | 658.0 | 38 | 4 | | | | 23 | |
| 14 | 15 | 18 | 19 | 10ث | 7,240 | 9.249 | 660.3 | 43 | 6 | | | | 24 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - | - |
| 14 | 14 | 15 | 13 | 2ث | 6,110 | 4.883 | 615.70 | 30 | 2 | | | | 25 | |
| 14 | 15 | 16 | 14 | 3ث | 6,440 | 5.528 | 680.5 | 39 | 4 | | | | 26 | |
| 15 | 17 | 16 | 20 | 4ث | 6,710 | 12.102 | 745.9 | 42 | 6 | | | | 27 | |

النتائج والمناقشة

الفرض الأول:

"توجد فروق دالة إحصائياً بين الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبارات الأشعة فوق البنفسجية UPF، قوة الشد (النوتن)، الاستطالة (%، وزن المتر المربع (جم/م²)، زمن الامتصاص (ث)، قطر تثبيط الميكروب".

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبارات "الأشعة فوق البنفسجية، قوة الشد، الإستطالة، وزن المتر المربع، زمن الإمتصاص، قطر تثبيط الميكروب"، والجداول التالية توضح ذلك.


جدول (8) تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمتوسط درجات الخامات في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية " في اختبار الأشعة فوق البنفسجية (UPF)

| الإشعة فوق البنفسجيةUPF | مجموع المربعات | متوسط المربعات | درجات الحرية | قيمة (ف) | الدالة |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|
| بين المجموعات | 133.926 | 16.741 | 8 | 21.407 | 0.01 دال |
| داخل المجموعات | 14.076 | 0.782 | 18 | | |
| المجموع | 148.002 | | 26 | | |

يتضح من جدول (8) إن قيمة (ف) كانت (21.407) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق بين درجات الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار الأشعة فوق البنفسجية، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (9): اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة

| فيران | | | بامبو | | | تنسيل | | | الاشعة فوق البنفسجية (UPF) | |
|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------------------------|-------|
| كريب = م | هنيكوم = م | معكوس = م | كريب = م | هنيكوم = م | معكوس = م | كريب = م | هنيكوم = م | معكوس = م | | |
| 42.040 | 43.033 | 42.066 | 43.066 | 42.033 | 39.000 | 45.000 | 41.000 | 37.000 | معكوس | تنسيل |
| | | | | | | | | - | هنيكوم | |
| | | | | | | | | **4 | كريب | |
| | | | | | - | **6 | **2 | **2 | معكوس | بامبو |
| | | | | - | **3.033 | **2.966 | **1.033 | **5.033 | هنيكوم | |
| | | | - | **1.033 | **4.066 | **1.933 | **2.066 | **6.066 | كريب | |
| | | - | *1 | 0.033 | **3.066 | **2.933 | **1.066 | **5.066 | معكوس | فيران |
| | - | 0.966 | 0.033 | *1 | **4.033 | **1.966 | **2.033 | **6.033 | هنيكوم | |
| - | 0.993 | 0.026 | **1.026 | 0.006 | **3.040 | **2.960 | **1.040 | **5.040 | كريب | |



شكل (1): يوضح متوسط نتائج الخامات " المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية في اختبار الاشعة فوق البنفسجية (UPF)

يتضح من جدول (9) وشكل (1) الأتي:

1. وجود فروق دالة إحصائية بين الخامات "تنسيل، بامبو، فيران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار الاشعة فوق

- البنفسجية عند مستوى دلالة 0.01، فيأتي في المرتبة الأولى تنسيل كريب، يليه بامبو كريب، ثم فبران هنيكوم، ثم فبران معكوس، ثم فبران كريب، ثم بامبو هنيكوم، ثم تنسيل هنيكوم، ثم بامبو معكوس، وأخيرا تنسيل معكوس.
2. كما توجد فروق عند مستوى دلالة 0.05 بين بامبو هنيكوم وفبران هنيكوم لصالح فبران هنيكوم، كما توجد فروق عند مستوى دلالة 0.05 بين بامبو كريب وفبران معكوس لصالح بامبو كريب.
3. بينما لا توجد فروق بين بامبو هنيكوم وفبران معكوس، بينما لا توجد فروق بين بامبو هنيكوم وفبران كريب، بينما لا توجد فروق بين بامبو كريب وفبران هنيكوم، بينما لا توجد فروق بين فبران معكوس وفبران هنيكوم، بينما لا توجد فروق بين فبران معكوس وفبران كريب، بينما لا توجد فروق بين فبران هنيكوم وفبران كريب.

يتبين من الجدول (9،8) والشكل (1) أن خامة التنسيل بالتركيب النسجي كريب والمعالجة بالكيوتوزان 6 جم هي الأكثر مقاومة للأشعة فوق البنفسجية (UPF) وذلك بمعامل حماية قيمته (45) حيث أن التنسيل ألياف منتظمة وطويلة مع التركيب النسجي الكريب التي تتميز بزيادة قيمة تقلص خيوط السدا واللحمة وانخفاض التقاطعات حيث يزداد معامل الحماية بزيادة تركيز مادة الكيوتوزان.


جدول (10): تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمتوسط درجات الخامات المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية في اختبار قوة الشد(النيوتن)

| الدالة | قيمة (ف) | درجات الحرية | متوسط المربعات | مجموع المربعات | قوة الشد(النيوتن) |
|--------|------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 0.01 | 38.975 | 8 | 21860.526 | 174884.207 | بين المجموعات |
| دال | | 18 | 560.889 | 10096.007 | داخل المجموعات |
| | | 26 | | 184980.214 | المجموع |

يتضح من جدول (10) إن قيمة (ف) كانت (38.975) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق بين درجات الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكينوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار قوة الشد، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (11): اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة

| فبران | | | بامبو | | | تنسيل | | | قوة الشد (النيوتن) | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| كريب = م 745.9 0 | هنيكوم = م 660.30 | معكوس = م 676.50 | كريب = م 542.50 | هنيكوم = م 647.50 | معكوس = م 450.30 | كريب = م 617.70 | هنيكوم = م 645.50 | معكوس = م 623.50 | | |
| | | | | | | | | - | معكوس | تنسيل |
| | | | | | | | | **22 | هنيكوم | |
| | | | | | | - | **27.8 | **5.8 | كريب | |
| | | | | | - | **167.4 | **195.2 | **173.2 | معكوس | بامبو |
| | | | | - | **197.2 | **29.8 | *2 | **24 | هنيكوم | |
| | | | - | **105 | **92.2 | **75.2 | **103 | **81 | كريب | |
| | | - | **134 | **29 | **226.2 | **58.8 | **31 | **53 | معكوس | فبران |
| | - | **16.2 | **117.8 | **12.8 | **210 | **42.6 | **14.8 | **36.8 | هنيكوم | |
| - | **85.6 | **69.4 | **203.4 | **98.4 | **295.6 | **128.2 | **100.4 | **122.4 | كريب | |



شكل (2): يوضح متوسط الخامات المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية في اختبار قوة الشد (بالنيوتن)

يتضح من جدول (11) وشكل (2) الآتي:

1. وجود فروق دالة إحصائية بين الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار قوة الشد عند مستوي دلالة 0.01، فيأتي في المرتبة الأولى فبران كريب، يليه فبران معكوس، ثم فبران هنيكوم، ثم بامبو هنيكوم، ثم تنسيل هنيكوم، ثم تنسيل معكوس، ثم تنسيل كريب، ثم بامبو كريب، وأخيرا بامبو معكوس.

2. كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين تنسيل هنيكوم وبامبو هنيكوم لصالح بامبو هنيكوم.


يتبين من الجدول (10،11) والشكل (2) أن خامة الفبران بالتركيب النسجي كريب تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة لقوة الشد (النيوتن) وربما يرجع ذلك إلى معامل البرم العالي للخيوط وزيادة تعاشقات التركيب النسجي كريب وزيادة ترسيب الكيوتوزان عن مثيله المعكوس، والهنيكوم.

جدول (12): تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمتوسط درجات الخامات المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية في اختبار الإستطالة (%)

| الإستطالة % | مجموع المربعات | متوسط المربعات | درجات الحرية | قيمة (ف) | الدلالة |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|---------|
| بين المجموعات | 421.471 | 52.684 | 8 | 33.494 | 0.01 |
| داخل المجموعات | 28.313 | 1.573 | 18 | | |
| المجموع | 449.784 | | 26 | | دال |

يتضح من جدول (12) إن قيمة (ف) كانت (33.494) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق بين درجات الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار الإستطالة، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك: جدول (13): اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة

| فبران | | | بامبو | | | تنسيل | | | الإستطالة % |
|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| كريب = م | هنيكوم = م | معكوس = م | كريب = م | هنيكوم = م | معكوس = م | كريب = م | هنيكوم = م | معكوس = م | |
| 12.102 | 9.249 | 9.652 | 13.600 | 7.563 | 8.790 | 10.805 | 5.627 | 8.012 | |
| | | | | | | | | - | معكوس |
| | | | | | | | | **2.385 | هنيكوم |
| | | | | | | | *5.178 | **2.793 | كريب |
| | | | | | | | * | | |
| | | | | | | - | *3.163 | *0.778 | معكوس |
| | | | | | | **2.015 | * | | |
| | | | | | | **3.242 | *1.936 | 0.449 | هنيكوم |
| | | | | | | **1.227 | * | | |
| | | | | | | **4.810 | *7.973 | **5.588 | كريب |
| | | | | | | **2.795 | * | | |
| | | | | | | **1.153 | *4.025 | **1.640 | معكوس |
| | | | | | | **3.948 | * | | |
| | | | | | | **2.089 | **4.351 | **1.237 | هنيكوم |
| | | | | | | **1.686 | * | | |
| | | | | | | 0.459 | *3.622 | **4.090 | كريب |
| | | | | | | **1.556 | * | | |
| | | | | | | **1.297 | *6.475 | | |
| | | | | | | **2.853 | * | | |
| | | | | | | **2.450 | | | |
| | | | | | | **1.498 | | | |
| | | | | | | **4.539 | | | |
| | | | | | | **3.312 | | | |



شكل (3): يوضح متوسط الخامات المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية في اختبار الإستطالة %

يتضح من جدول (13) وشكل (3) الآتي:

- وجود فروق دالة إحصائية بين الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار الإستطالة عند مستوي دلالة 0.01، فيأتي في المرتبة الأولى بامبو كريب، يليه فبران كريب، ثم تنسيل كريب، ثم فبران معكوس، ثم فبران هنيكوم، ثم بامبو معكوس، ثم تنسيل معكوس، ثم بامبو هنيكوم، وأخيرا تنسيل هنيكوم.
- كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين تنسيل معكوس وبامبو معكوس لصالح بامبو معكوس، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين بامبو معكوس وفبران معكوس لصالح فبران معكوس.
- بينما لا توجد فروق بين تنسيل معكوس وبامبو هنيكوم، بينما لا توجد فروق بين بامبو معكوس وفبران هنيكوم، بينما لا توجد فروق بين فبران معكوس وفبران هنيكوم.


يتضح من الجدولين (12، 13) وشكل (3) أن خامة البامبو بالتراكيب النسجية كريب حقق أعلى قيمة لإستطالة القماش ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة تقلص خيوط السدا واللحمة المكونة للتراكيب النسجية كريب، وبالتالي إنخفاض نسبة التقاطعات عن مثيله المعكوس والهنيكوم.

جدول (14): تحليل الأحادي (ANOVA) التباين لمتوسط درجات الخامات المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية في اختبار وزن المتر المربع جم/م²

| الدلالة | قيمة (ف) | درجات الحرية | متوسط المربعات | مجموع المربعات | وزن المتر المربع جم/م ² |
|-------------|----------|--------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 0.01 دال | 12.437 | 8 | 21.629 | 173.029 | بين المجموعات |
| | | 18 | 1.739 | 31.303 | داخل المجموعات |
| | | 26 | | 204.332 | المجموع |

يتضح من جدول (14) إن قيمة (ف) كانت (12.437) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق بين درجات الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار وزن المتر المربع، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك: جدول (15): اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة

| فبران | | | بامبو | | | تنسيل | | | وزن المتر المربع (جم/م ²) | |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------|
| كريب = م 6.71 | هنيكوم = م 7.24 | معكوس = م 6.80 | كريب = م 7.41 | هنيكوم = م 7.44 | معكوس = م 7.40 | كريب = م 6.24 | هنيكوم = م 6.22 | معكوس = م 6.26 | | |
| | | | | | | | | - | معكوس | تنسيل |
| | | | | | | | | 0.040 | هنيكوم | |
| | | | | | | | | 0.020 | كريب | |
| | | | | | | | | - | معكوس | بامبو |
| | | | | | | | | **1.140 | هنيكوم | |
| | | | | | | | | **1.180 | كريب | |
| | | | | | | | | **1.150 | معكوس | فبران |
| | | | | | | | | **0.540 | هنيكوم | |
| | | | | | | | | **0.980 | كريب | |
| | | | | | | | | **0.450 | معكوس | |
| | | | | | | | | **0.490 | هنيكوم | |
| | | | | | | | | **0.470 | كريب | |
| | | | | | | | | **0.690 | معكوس | |
| | | | | | | | | **0.730 | هنيكوم | |
| | | | | | | | | **0.700 | كريب | |
| | | | | | | | | **0.440 | معكوس | |
| | | | | | | | | 0.090 | هنيكوم | |
| | | | | | | | | 0.530 | كريب | |
| | | | | | | | | ** | معكوس | |



شكل (4): يوضح متوسط الخامات " المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية في اختبار وزن المتر المربع (جم/م²)

يتضح من جدول (15) وشكل (4) الآتي:

1. وجود فروق دالة إحصائية بين الخامات "تنسيل، بامبو، فيران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار وزن المتر المربع عند مستوي دلالة 0.01، فيأتي في المرتبة الأولى بامبو هنيكوم، ثم بامبو كريب، يليه بامبو معكوس، ثم فيران هنيكوم، ثم فيران معكوس، ثم فيران كريب، ثم تنسيل معكوس، ثم تنسيل كريب، وأخيرا تنسيل هنيكوم.

كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين بامبو معكوس وفيران هنيكوم لصالح بامبو معكوس، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين بامبو هنيكوم وفيران هنيكوم لصالح بامبو

1. هنيكوم، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين بامبو كريب وفيران هنيكوم لصالح بامبو كريب.

2. بينما لا توجد فروق بين تنسيل معكوس وتنسيل هنيكوم، بينما لا توجد فروق بين تنسيل معكوس وتنسيل كريب، بينما لا توجد فروق بين تنسيل هنيكوم وتنسيل كريب، بينما لا توجد فروق بين بامبو معكوس وبامبو هنيكوم، بينما لا توجد فروق

بين بامبو معكوس وبامبو كريب، بينما لا توجد فروق بين بامبو هنيكوم وبامبو كريب، بينما لا توجد فروق بين فبران معكوس وفبران كريب.

يتبين من الجدولين (14،15) وشكل (4) أن خامة البامبو مع التركيب النسجي هنيكوم حققت أعلى قيمة لوزن المتر المربع ويرجع ذلك إلى المناطق الغير منتظمة في ألياف البامبو ووجود فراغات في انسجة الهنيكوم تزيد كثافة الخيوط بينما عدم وجود فروق بين كلا من تنسيل معكوس وهنيكوم، وتنسيل معكوس وتنسيل كريب، وتنسيل هنيكوم وتنسيل كريب، وأيضا بامبو معكوس وهنيكوم، وبامبو معكوس وكريب، وبامبو هنيكوم وكريب، وفبران معكوس وكريب يرجع إلى تقارب قيم وزن المتر المربع .

جدول (16) نتائج تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمتوسط درجات الخامات المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية في اختبار زمن الإمتصاص(ث)


| الدالة | قيمة (ف) | درجات الحرية | متوسط المربعات | مجموع المربعات | زمن الإمتصاص(ث) |
|-------------|----------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0.01 دال | 34.705 | 8 | 377.908 | 3023.265 | بين المجموعات |
| | | 18 | 10.889 | 196.006 | داخل المجموعات |
| | | 26 | | 3219.271 | المجموع |

يتضح من جدول (16) إن قيمة (ف) كانت (34.705) وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق بين درجات الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار زمن الإمتصاص، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (17) اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة

| فبران | | | بامبو | | | تنسيل | | | زمن الإمتصاص(ث) |
|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| كريب | هنيكوم | معكوس | كريب | هنيكوم | معكوس | كريب | هنيكوم | معكوس | |
| م = 4 | م = 10 | م = 40 | م = 7 | م = 14 | م = 17 | م = 15 | م = 18 | م = 24 | |
| | | | | | | | | - | معكوس |
| | | | | | | | | **6 | هنيكوم |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| | | | | | | - | **3 | **9 | كريب | |
| | | | | | | - | *2 | *1 | **7 | معكوس |
| | | | | - | **3 | *1 | **4 | **10 | هنيكوم | بامبو |
| | | | - | **7 | **10 | **8 | **11 | **17 | كريب | |
| | | - | **33 | **26 | **23 | **25 | **22 | **16 | معكوس | فبران |
| | - | **30 | **3 | **4 | **7 | **5 | **8 | **14 | هنيكوم | |
| - | **6 | **36 | **3 | **10 | **13 | **11 | **14 | **20 | كريب | |



شكل (5): يوضح متوسط نتائج الخامات المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية في اختبار زمن الإمتصاص (ث)

يتضح من جدول (17) وشكل (5) الآتي:

- وجود فروق دالة إحصائية بين الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار زمن الإمتصاص عند مستوي دلالة 0.01، فيأتي في المرتبة الأولى فبران كريب، يليه بامبو كريب، فبران هنيكوم، بامبو هنيكوم، ثم تنسيل كريب، بامبو معكوس، تنسيل هنيكوم، ثم تنسيل معكوس، ثم ويأتي في المرتبة الأخيرة فبران معكوس.
- كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين تنسيل هنيكوم وبامبو معكوس لصالح بامبو معكوس، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين تنسيل كريب وبامبو معكوس لصالح تنسيل كريب، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين تنسيل كريب وبامبو هنيكوم لصالح بامبو هنيكوم.

يتبين من الجدولين (16،17) وشكل (5) أن خامة الفبران بتركيب نسجي كريب هو الأفضل في زمن الإمتصاص (4ث) يليه البامبو كريب، ثم الفبران هنيكوم وأن الفبران بتركيب نسجي معكوس يأتي في المرتبة الأخيرة يستغرق وقت أكثر في زمن الإمتصاص ويساوى (40 ث) ويمكن تفسير ذلك إلى وجود تعاشقات أكثر في الأنسجة المعكوسة تمتلئ بمادة الكيتوزان المعالجة للإمتصاص.


جدول (18) نتائج تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمتوسط درجات الخامات المعالجة بالكيتوزان للتراكيب النسجية في اختبار قطر تثبيط الميكروب Gm + (Staphylococcus aureus)Ve

| الدالة | قيمة (ف) | درجات الحرية | متوسط المربعات | مجموع المربعات | قطر تثبيط الميكروب Gm + Ve Staphylococcus |
|-------------|----------|--------------|----------------|----------------|---|
| 0.01 دال | 30.578 | 8 | 24.916 | 199.326 | بين المجموعات |
| | | 18 | 0.815 | 14.667 | داخل المجموعات |
| | | 26 | | 213.993 | المجموع |

يتضح من جدول (18) إن قيمة (ف) كانت (30.578) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق بين درجات الخامات "تتسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار قطر تثبيط الميكروب *Staphylococcus aureus* Gm+Ve ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (19): اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة

| فبران | | | بامبو | | | تنسيل | | | قطر تثبيط الميكروب Gm + Ve Staphylococcus | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---|-------|
| كريب = م 20.00 | هنيكوم = م 19.00 | معكوس = م 14.01 | كريب = م 15.01 | هنيكوم = م 16.00 | معكوس = م 15.00 | كريب = م 14.00 | هنيكوم = م 13.00 | معكوس = م 10.00 | | |
| | | | | | | | | - | معكوس | تنسيل |
| | | | | | | | | **3 | هنيكوم | |
| | | | | | | - | **1 | **4 | كريب | |
| | | | | | - | **1 | **2 | **5 | معكوس | بامبو |
| | | | | - | **1 | **2 | **3 | **6 | هنيكوم | |
| | | | - | *0.99 | 0.01 | **1.01 | **2.01 | **5.01 | كريب | |
| | | - | **1 | **1.99 | *0.99 | 0.010 | **1.01 | **4.01 | معكوس | فبران |
| | - | **4.99 | **3.99 | **3 | **4 | **5 | **6 | **9 | هنيكوم | |
| - | **1 | **5.99 | **4.99 | **4 | **5 | **6 | **7 | **10 | كريب | |



شكل (6): يوضح متوسط الخامات المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية في اختبار قطر تثبيط الميكروب Gm + Ve

يتضح من جدول (19) وشكل (6) الآتي:

- وجود فروق دالة إحصائية بين الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار قطر تثبيط الميكروب Gm+Ve للتركيبة *Staphylococcus aureus* عند مستوي دلالة 0.01، فيأتي في المرتبة الأولى فبران كريب، يليه فبران هنيكوم، ثم بامبو هنيكوم، ثم بامبو كريب، ثم بامبو

معكوس، ثم فبران معكوس، ثم تنسيل كريب، ثم تنسيل هنيكوم، وأخيرا تنسيل معكوس.

2. كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين بامبو معكوس وفبران معكوس لصالح بامبو معكوس، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين بامبو هنيكوم وبامبو كريب لصالح بامبو هنيكوم.

3. بينما لا توجد فروق بين تنسيل كريب وفبران معكوس، بينما لا توجد فروق بين بامبو معكوس وبامبو كريب.

يتبين من جدول (18، 19) وشكل (6) أن الفبران يحتل المرتبة الأولى بالتركيب النسجي كريب حيث كانت هي الأعلى مقاومة لنوع البكتيريا *Staphylococcus aureus.Gm +* الموجبة لصبغة الجرام بقيمة (20) ويرجع ذلك لإنخفاض نسبة التقاطعات بالتركيب النسجي كريب ومقاومته للبكتيريا عن مثيله في الهنيكوم والمعكوس كما أن البكتيريا الموجبة الجرام تحتوى على غشاء أكثر نفاذية ثم يليه الفبران هنيكوم بقيمة تساوى (19) ويأتى في المرتبة الأخيرة التنسيل المعكوس بأقل قيمة تساوى (10) بينما عدم وجود فروق بين تنسيل كريب وفبران معكوس، وبامبو معكوس وبامبو كريب لتقارب القيم.

جدول (20): تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمتوسط درجات الخامات المعالجة

بالكيتوزان للتراكيب النسجية في اختبار قطر تثبيط الميكروب *Gm -Ve*

Escherichia coli


| الدالة | قيمة (ف) | درجات الحرية | متوسط المربعات | مجموع المربعات | قطر تثبيط الميكروب Gm-ve (<i>Escherichia coli</i>) |
|-------------|----------|--------------|----------------|----------------|--|
| 0.01 دال | 19.532 | 8 | 21.218 | 169.743 | بين المجموعات |
| | | 18 | 1.086 | 19.554 | داخل المجموعات |
| | | 26 | | 189.297 | المجموع |

يتضح من جدول (20) إن قيمة (ف) كانت (19.532) وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق بين درجات الخامات "تنسيل، بامبو، فبران"

في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار قطر تثبيط الميكروب *Escherichia coli* Gm -Ve ، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (21): اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة

| فبران | | | بامبو | | | تنسيل | | | قطر تثبيط الميكروب Gm -ve (<i>Escherichia coli</i>) | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---|-------|
| كريب = م 16.10 | هنيكوم = م 18.00 | معكوس = م 15.10 | كريب = م 15.00 | هنيكوم = م 16.00 | معكوس = م 13.10 | كريب = م 14.00 | هنيكوم = م 13.00 | معكوس = م 12.00 | | |
| | | | | | | | | - | معكوس | تنسيل |
| | | | | | | | | **1 | هنيكوم | |
| | | | | | | - | **1 | **2 | كريب | |
| | | | | | - | *0.9 | 0.1 | **1.1 | معكوس | بامبو |
| | | | | - | **2.9 | **2 | **3 | **4 | هنيكوم | |
| | | | - | **1 | **1.9 | **1 | **2 | **3 | كريب | |
| | | - | 0.1 | *0.9 | **2 | **1.1 | **2.1 | **3.1 | معكوس | فبران |
| | - | **2.9 | **3 | **2 | **4.9 | **4 | **5 | **6 | هنيكوم | |
| - | **1.9 | **1 | **1.1 | 0.1 | **3 | **2.1 | **3.1 | **4.1 | كريب | |



شكل (7): يوضح نتائج متوسط الخامات المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية في اختبار قطر تثبيط الميكروب Gm -Ve

يتضح من جدول (21) وشكل (7) الآتي:

1. وجود فروق دالة إحصائياً بين الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار قطر تثبيط الميكروب *Escherichia coli* Gm -Ve عند مستوي دلالة 0.01، فيأتي في المرتبة الأولى فبران هنيكوم، يليه فبران كريب، ثم بامبو هنيكوم، ثم فبران معكوس، ثم بامبو كريب، ثم تنسيل كريب، ثم بامبو معكوس، ثم تنسيل هنيكوم، وأخيراً تنسيل معكوس.
 2. كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين تنسيل كريب وبامبو معكوس لصالح تنسيل كريب، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين بامبو هنيكوم وفبران معكوس لصالح بامبو هنيكوم.
 3. بينما لا توجد فروق بين تنسيل هنيكوم وبامبو معكوس، بينما لا توجد فروق بين بامبو هنيكوم وفبران كريب، بينما لا توجد فروق بين بامبو كريب وفبران معكوس.
- يتبين من الجدولين (20،21) وشكل (7) أن خامة الفبران بالتركيب النسجي هنيكوم بقيمة (18) وتركيب نسجي كريب بقيمة (16) تحقق أعلى قيم لمقاومة بكتيريا *Escherichia coli* Gm -Ve ويرجع ذلك لزيادة الفراغات في التركيب النسجي هنيكوم ثم يليها بامبو كريب والذي يتميز بمقاومة البكتيريا بالإضافة إلى أن الكيوتوزان يحمل شحنات موجبة تتحد مع الشحنات السالبة الموجودة في البكتيريا فتعمل على قتلها وعدم انقسامها ويأتي تنسيل معكوس في نهاية الترتيب.


جدول (22) تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمتوسط درجات الخامات المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية في اختبار قطر تثبيط الميكروب *Candida albicans*

| الدالة | قيمة (ف) | درجات الحرية | متوسط المربعات | مجموع المربعات | قطر تثبيط الميكروب Yeast (<i>Candida albicans</i>) |
|-------------|----------|--------------|----------------|----------------|--|
| 0.01 دال | 12.088 | 8 | 4.651 | 37.212 | بين المجموعات |
| | | 18 | 0.385 | 6.927 | داخل المجموعات |
| | | 26 | | 44.139 | المجموع |

يتضح من جدول (22) إن قيمة (ف) كانت (12.088) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق بين درجات الخامات "تسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار قطر تثبيط الميكروب Yeast، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (23): اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة

| فبران | | | بامبو | | | تسيل | | | قطر تثبيط الميكروب Yeast (<i>Candida albicans</i>) | |
|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--|-------|
| كريب م = 17.00 | هنيكوم م = 15.01 | معكوس م = 15.02 | كريب م = 16.00 | هنيكوم م = 14.01 | معكوس م = 14.02 | كريب م = 15.00 | هنيكوم م = 14.00 | معكوس م = 13.00 | | |
| | | | | | | | | - | معكوس | تسيل |
| | | | | | | | | **1 | هنيكوم | |
| | | | | | | | **1 | **2 | كريب | |
| | | | | | - | *0.98 | 0.02 | **1.02 | معكوس | بامبو |
| | | | | - | 0.01 | **0.99 | 0.01 | **1.01 | هنيكوم | |
| | | | - | **1.99 | **1.98 | **1 | **2 | **3 | كريب | |
| | | - | *0.98 | **1.01 | **1 | 0.02 | **1.02 | **2.02 | معكوس | فبران |
| | - | 0.01 | **0.99 | **1 | **0.99 | 0.01 | **1.01 | **2.01 | هنيكوم | |
| - | **1.99 | **1.98 | **1 | **2.99 | **2.98 | **2 | **3 | **4 | كريب | |



شكل (8): يوضح متوسط الخامات " المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية في اختبار قطر تثبيط فطر الخميرة *Candida albicans*

يتضح من الجدولين (22، 23) وشكل (8) الآتي:

- وجود فروق دالة إحصائية بين الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار قطر تثبيط فطر الخميرة (*Candida albicans*) Yeast عند مستوي دلالة 0.01، فيأتي في المرتبة الأولى فنجد أن فبران كريب، يليه بامبو كريب، ثم فبران معكوس، ثم فبران هنيكوم، ثم تنسيل كريب، ثم بامبو معكوس، ثم بامبو هنيكوم، ثم تنسيل هنيكوم، وأخيرا تنسيل معكوس.
- كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين تنسيل كريب وبامبو معكوس لصالح تنسيل كريب، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين بامبو كريب وفبران معكوس لصالح بامبو كريب.
- بينما لا توجد فروق بين تنسيل هنيكوم وبامبو معكوس، بينما لا توجد فروق بين تنسيل هنيكوم وبامبو هنيكوم، بينما لا توجد فروق بين تنسيل كريب وفبران معكوس، بينما لا توجد فروق بين تنسيل كريب وفبران هنيكوم، بينما لا توجد

فروق بين بامبو معكوس وبامبو هنيكوم، بينما لا توجد فروق بين فبران معكوس وفبران هنيكوم.

يتبين من الجدولين (22،23) وشكل (8) أنه

يوجد فروق دالة بين التركيب النسجي وتأثيره على قطر تثبيت فطر الخميرة *Candida albicans* ، ونجد أن التركيب النسجي كريب حقق أعلى قيم لمقاومة فطر الخميرة وذلك لإنخفاض نسبة التقاطعات بالتركيب النسجي كريب وتقليل زمن الإمتصاص مما يعمل على تقليل الظروف البيئية المناسبة من حرارة ورطوبة وغذاء التي تساعد على نمو وانتشار الميكروبات.


جدول (24): تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمتوسط درجات الخامات في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية في اختبار قطر تثبيط الميكروب *Aspergillus niger*

| الدالة | قيمة (ف) | درجات الحرية | متوسط المربعات | مجموع المربعات | قطر تثبيط الميكروب Fungal (<i>Aspergillus</i>) |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------|--|
| 0.01 | 11.672 | 8 | 4.881 | 39.045 | بين المجموعات |
| دال | | 18 | 0.418 | 7.527 | داخل المجموعات |
| | | 26 | | 46.572 | المجموع |

يتضح من جدول (24) إن قيمة (ف) كانت (11.672) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق بين درجات الخامات "تسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار قطر فطر، *Aspergillus niger* ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (25): اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة

| فبران | | | بامبو | | | تنسيل | | | قطر تثبيط الميكروب Fungal <i>Aspergillus</i> | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--|-------|
| كريب = م 15.01 | هنيكوم = م 14.02 | معكوس = م 14.03 | كريب = م 15.00 | هنيكوم = م 14.01 | معكوس = م 13.20 | كريب = م 14.00 | هنيكوم = م 13.10 | معكوس = م 13.00 | | |
| | | | | | | | | - | معكوس | تنسيل |
| | | | | | | | | *0.1 | هنيكوم | |
| | | | | | | | **0.9 | **1 | كريب | |
| | | | | | - | **0.8 | *0.1 | *0.2 | معكوس | بامبو |
| | | | | - | **0.81 | 0.01 | **0.91 | **1.01 | هنيكوم | |
| | | | - | **0.99 | **1.8 | **1 | **1.9 | **2 | كريب | |
| | | - | **0.97 | 0.02 | **0.83 | 0.03 | **0.93 | **1.03 | معكوس | فبران |
| | - | 0.01 | **0.98 | 0.01 | **0.82 | 0.02 | **0.92 | **1.02 | هنيكوم | |
| - | **0.99 | **0.98 | 0.01 | **1 | **181 | **1.01 | **1.91 | **2.01 | كريب | |



شكل (9): يوضح متوسط الخامات المعالجة بالكيتوزان للتراكيب النسجية في اختبار قطر تثبيط فطر *Aspergillus niger*

يتضح من جدول (25) وشكل (9) الآتي:

- وجود فروق دالة إحصائية بين الخامات "تنسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبار قطر تثبيط فطر *Aspergillus niger* مستوى دلالة 0.01، فيأتي في المرتبة الأولى فبران

- كريب، يليه بامبو كريب، ثم فبران معكوس، ثم فبران هنيكوم، ثم بامبو هنيكوم، ثم تنسيل كريب، ثم بامبو معكوس، ثم تنسيل هنيكوم، وأخيرا تنسيل معكوس.
2. كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين تنسيل معكوس وتنسيل هنيكوم لصالح تنسيل هنيكوم، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين تنسيل معكوس وبامبو معكوس لصالح بامبو معكوس، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين تنسيل هنيكوم وبامبو معكوس لصالح بامبو معكوس.
3. بينما لا توجد فروق بين تنسيل كريب وبامبو هنيكوم، بينما لا توجد فروق بين تنسيل كريب وفبران هنيكوم، بينما لا توجد فروق بين بامبو هنيكوم وفبران معكوس، بينما لا توجد فروق بين بامبو هنيكوم وفبران معكوس، بينما لا توجد فروق بين بامبو كريب وفبران كريب، بينما لا توجد فروق بين فبران معكوس وفبران هنيكوم.

يتبين من الجدول (24،25) وشكل (9) أن:

خامة الفبران للتركيب النسجي كريب، تحقق أعلى قيم لمقاومة فطر *Aspergillus niger*، يليها بامبو بتركيب كريب ويرجع ذلك إلى أن ألياف الفبران معالجة أثناء التصنيع لمقاومة البكتيريا وانخفاض نسبة التقاطعات بالتركيب النسجي كريب كما يتم التفاعل مع الألياف بواسطة مجموعة الأمينو التي يحتوى عليها الكيتوزان فيمتص بواسطة البكتيريا ويمنع انقسام الخلايا.

تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة:

تم عمل تقييم كلي لجودة الأقمشة المنتجة تحت الدراسة لملاءمتها لآدائها الوظيفي وذلك لاختبار أفضل عوامل الدراسة المختلفة (تركيز المادة المعالجة) ، ثم استخدام أشكال الرادار (Radar Chart) متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت الدراسة حيث استخدمت الخواص الآتية :

1- الأشعة فوق البنفسجية (UPF)

2- قوة الشد (كجم)

3- الاستطالة (%)

4- وزن المتر المربع (جم/م²)

5- زمن الامتصاص (ث)

6- مقاومة نمو البكتيريا (مم)

ويتم تحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلى قيم مقارنة نسبية (بدون وحدات) تتراوح بين (صفر : 100) حيث أن :

- القيمة الأكبر تكون هي الأفضل بالنسبة لاختبارات (قوة الشد ، الاستطالة ، الأشعة فوق البنفسجية ، مقاومة البكتيريا) .
- القيمة الأقل تكون هي الأفضل بالنسبة للاختبارات (وزن المتر المربع ، زمن الامتصاص) .

مقارنة جودة الأقمشة المنتجة المنفذة باستخدام خامة (التنسيل) ومادة المعالجة (الكيتوزان) مع العينة القياسية بالنسبة للاختبارات تحت

الدراسة:

جدول (26) : مقارنة تقييم جودة الأقمشة المنتجة تحت الدراسة المنفذة باستخدام خامة (التنسيل) ومادة المعالجة (الكيتوزان) مع العينة القياسية بالنسبة للاختبارات تحت الدراسة

| الترتيب | معامل الجودة الكلي (%) | فطر تثبيط الميكروب (%) | | | | زمن الامتصاص (%) | وزن المتر المربع (%) | الاستطالة (%) | قوة الشد (%) | UPF (%) | تركيز مادة المعالجة (جم/لتر) | التركيب النسجي | رقم العينة |
|---------|------------------------|------------------------|--------|----------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|--------------|---------|------------------------------|----------------|------------|
| | | aspergills | candid | Gm -Ve Esch.co | Gm +Ve staphyl | | | | | | | | |
| 12 | 32.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.56 | 99.41 | 40.23 | 54.15 | 4.468 | - | معكوس | B |
| 9 | 63.8537 | 50 | 52.38 | 50 | 50 | 95.556 | 99.7628 | 51.853 | 71.94 | 53.19 | 2 | | 1 |
| 4 | 68.2845 | 55 | 57.14 | 60 | 55 | 77.778 | 97.153 | 58.912 | 83.362 | 70.21 | 4 | | 2 |
| 7 | 65.645 | 65 | 61.9 | 60 | 50 | 48.889 | 96.3227 | 46.375 | 83.59 | 78.72 | 6 | | 3 |
| 10 | 34.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.56 | 100 | 34.82 | 78.63 | 5.319 | - | هنيكوم | B |
| 8 | 65.2982 | 55 | 52.38 | 50 | 55 | 97.778 | 100 | 37.794 | 86.54 | 53.19 | 2 | | 4 |
| 3 | 69.2289 | 65 | 57.14 | 60 | 65 | 86.667 | 96.6785 | 37.647 | 82.585 | 72.34 | 4 | | 5 |
| 2 | 70.1687 | 65 | 66.67 | 65 | 65 | 62.222 | 96.7972 | 41.375 | 82.223 | 87.23 | 6 | | 6 |
| 11 | 34.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.78 | 94.66 | 41.95 | 67.57 | 4.681 | - | كريب | B |
| 6 | 66.2627 | 55 | 57.14 | 65 | 60 | 95.556 | 94.6619 | 35 | 72.302 | 61.7 | 2 | | 7 |
| 5 | 68.1622 | 65 | 61.9 | 60 | 65 | 73.333 | 94.7805 | 79.449 | 33.141 | 80.85 | 4 | | 8 |
| 1 | 73.4045 | 70 | 71.43 | 70 | 70 | 68.889 | 96.5599 | 35.206 | 82.813 | 95.74 | 6 | | 9 |



شكل (10) مقارنة جودة الأقمشة المنفذة باستخدام خامة (التنسيل) ومادة المعالجة (الكيتوزان) مع العينات القياسية (القماش غير المعالج) بالنسبة للاختبارات تحت الدراسة

من الجدول (26) والشكل رقم (10) نستخلص ما يلي :

بالنسبة للقماش المنفذ باستخدام خامة (التنسيل) ومادة المعالجة (الكيتوزان) ، نجد أن القماش ذو تركيب نسجي (كريب) والمعالج باستخدام تركيز (6 جم/لتر) هو الأفضل وذلك بمعامل جودة 73.4% ، يليه القماش ذو تركيب نسجي (هنيكوم) والمعالج باستخدام تركيز (6 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 70.17% ، ثم القماش ذو تركيب نسجي (هنيكوم) والمعالج باستخدام تركيز (4 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 69.23% ، يليه القماش ذو تركيب نسجي (معكوس) والمعالج باستخدام تركيز (4 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 68.28% ، ثم القماش ذو تركيب نسجي (كريب) والمعالج باستخدام تركيز (4 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 68.16% ، يليه القماش ذو تركيب نسجي (كريب) والمعالج باستخدام تركيز (2 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 66.26% ، ثم القماش ذو تركيب نسجي (معكوس) والمعالج باستخدام تركيز (6 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 65.65% ، يليه القماش ذو تركيب نسجي (هنيكوم) والمعالج باستخدام تركيز (2 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 65.3% ، ثم القماش ذو تركيب نسجي (معكوس) والمعالج باستخدام تركيز (2 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 63.85% ، يليه القماش ذو تركيب

نسجي (هنيكوم) غير المعالج وذلك بمعامل جودة 34.92% ، ثم القماش ذو تركيب
نسجي (كريب) غير المعالج وذلك بمعامل جودة 34.07% ، وأخيرا القماش ذو تركيب
نسجي (معكوس) غير المعالج وذلك بمعامل جودة 32.65% .

جدول (27) : مقارنة تقييم جودة الأقمشة المنتجة تحت الدراسة المنفذة باستخدام خامة (البامبو) ومادة المعالجة (الكيتوزان) مع العينة القياسية بالنسبة للاختبارات تحت الدراسة

| الترتيب | معامل الجودة الكلي (%) | فطر تثبيط الميكروب (%) | | | | زمن الامتصاص (%) | وزن المتر المربع (%) | الاستطالة (%) | قوة الشد (%) | UPF (%) | تركيز مادة المعالجة (جم/لتر) | التركيب النسجي | رقم العينة |
|---------|------------------------|------------------------|--------|----------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|--------------|---------|------------------------------|----------------|------------|
| | | Aspergills | candid | Gm -Ve Esch.co | Gm +Ve staphyl | | | | | | | | |
| 12 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.33 | 83.99 | 45.85 | 37.82 | 4.894 | - | معكوس | B |
| 9 | 65.5343 | 55 | 57.14 | 55 | 65 | 86.667 | 84.3416 | 59.949 | 71.39 | 55.32 | 2 | | 10 |
| 5 | 70.9316 | 60 | 61.9 | 60 | 70 | 68.889 | 83.9858 | 64.632 | 88.122 | 80.85 | 4 | | 11 |
| 3 | 71.7033 | 65 | 66.67 | 65 | 75 | 64.444 | 82.7995 | 62.25 | 81.191 | 82.98 | 6 | | 12 |
| 11 | 31.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.67 | 79.83 | 37.65 | 67.3 | 5.532 | - | هنيكوم | B |
| 6 | 68.1939 | 65 | 61.9 | 70 | 65 | 95.556 | 86.0024 | 39.596 | 73.24 | 57.45 | 2 | | 13 |
| 7 | 67.7952 | 65 | 61.9 | 75 | 75 | 93.333 | 81.2574 | 55.61 | 28.583 | 74.47 | 4 | | 14 |
| 2 | 74.1798 | 70 | 66.67 | 80 | 80 | 71.111 | 82.325 | 41.346 | 86.808 | 89.36 | 6 | | 15 |
| 10 | 33.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.78 | 85.41 | 42.7 | 65.81 | 5.957 | - | كريب | B |
| 8 | 66.7343 | 60 | 61.9 | 60 | 65 | 97.778 | 85.6465 | 79.669 | 31.036 | 59.57 | 2 | | 16 |
| 4 | 71.3924 | 65 | 57.14 | 65 | 70 | 97.778 | 81.6133 | 90.456 | 38.946 | 76.6 | 4 | | 17 |
| 1 | 77.8651 | 75 | 76.19 | 75 | 75 | 86.667 | 82.6809 | 100 | 38.759 | 91.49 | 6 | | 18 |

مقارنة جودة الأقمشة المنفذة باستخدام خامة (البامبو) ومادة المعالجة (الكيتوزان) مع العينات القياسية (القماش غير المعالج) بالنسبة للاختبارات تحت الدراسة



شكل (11) مقارنة جودة الأقمشة المنفذة باستخدام خامة (البامبو) ومادة المعالجة (الكيتوزان) مع العينة القياسية (القماش غير المعالج) بالنسبة للاختبارات

من الجدول (27) وشكل رقم (11) نستخلص ما يلي :

بالنسبة للقماش المنفذ باستخدام خامة (البامبو) ومادة المعالجة (الكيتوزان) ، نجد أن القماش ذو تركيب نسجي (كريب) والمعالج باستخدام تركيز (6 جم/لتر) هو الأفضل وذلك بمعامل جودة 77.86% ، يليه القماش ذو تركيب نسجي (هنيكوم) والمعالج باستخدام تركيز (6 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 74.18% ، ثم القماش ذو تركيب نسجي (معكوس) والمعالج باستخدام تركيز (6 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 71.7% ، يليه القماش ذو تركيب نسجي (كريب) والمعالج باستخدام تركيز (4 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 71.39% ، ثم القماش ذو تركيب نسجي (معكوس) والمعالج باستخدام تركيز (4 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 70.93% ، يليه القماش ذو تركيب نسجي (هنيكوم) والمعالج باستخدام تركيز (2 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 68.19% ، ثم القماش ذو تركيب نسجي (هنيكوم) والمعالج باستخدام تركيز (4 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 67.8% ، يليه القماش ذو تركيب نسجي (كريب) والمعالج باستخدام تركيز (2 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 66.73% ، ثم القماش ذو تركيب نسجي (معكوس) والمعالج

باستخدام تركيز (2 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 65.53% ، يليه القماش ذو تركيب نسجي (كريب) غير المعالج وذلك بمعامل جودة 33.07% ، ثم القماش ذو تركيب نسجي (هنيكوم) غير المعالج وذلك بمعامل جودة 31.89% ، وأخيرا القماش ذو تركيب نسجي (معكوس) غير المعالج وذلك بمعامل جودة 29.54% .

جدول (28) : مقارنة تقييم جودة الأقمشة المنتجة تحت الدراسة المنفذة باستخدام خامة (الفبران) ومادة المعالجة (الكيتوزان) مع العينة القياسية بالنسبة للاختبارات تحت الدراسة

| الترتيب | معامل الجودة الكلي (%) | فطر تثبيط الميكروب (%) | | | | زمن الامتصاص (%) | وزن المتر المربع (%) | الاستطالة (%) | قوة الشد (%) | UPF (%) | تركيز مادة المعالجة (جم/لتر) | التركيب النسجي | رقم العينة |
|---------|------------------------|------------------------|--------|----------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|--------------|---------|------------------------------|----------------|------------|
| | | aspergillus | candid | Gm -Ve Esch.co | Gm +Ve staphyl | | | | | | | | |
| 12 | 32.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.56 | 95.26 | 31.49 | 65.71 | 5.106 | - | معكوس | B |
| 9 | 55.2244 | 60 | 52.38 | 55 | 55 | 2.2222 | 95.1364 | 50.86 | 66.845 | 59.57 | 2 | | 19 |
| 8 | 70.5446 | 65 | 66.67 | 65 | 65 | 35.556 | 92.4081 | 70.971 | 89.194 | 85.11 | 4 | | 20 |
| 7 | 70.6039 | 70 | 71.43 | 75 | 70 | 13.333 | 89.917 | 65.699 | 90.696 | 89.36 | 6 | | 21 |
| 10 | 35.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.78 | 95.26 | 30.99 | 85.82 | 5.745 | - | هنيكوم | B |
| 4 | 74.1341 | 70 | 66.67 | 70 | 80 | 97.778 | 94.8992 | 40.074 | 88.216 | 59.57 | 2 | | 22 |
| 2 | 77.8266 | 70 | 71.43 | 75 | 85 | 97.778 | 88.968 | 42.89 | 88.524 | 80.85 | 4 | | 23 |
| 5 | 73.5156 | 70 | 71.43 | 90 | 95 | 75.556 | 84.6975 | 68.007 | 15.462 | 91.49 | 6 | | 24 |
| 11 | 33.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.56 | 92.88 | 28.62 | 81.82 | 6.17 | - | كريب | B |
| 6 | 72.0572 | 70 | 66.67 | 75 | 65 | 97.778 | 98.102 | 88.985 | 23.153 | 63.83 | 2 | | 25 |
| 3 | 77.5835 | 70 | 71.43 | 80 | 70 | 97.778 | 94.1874 | 40.647 | 91.232 | 82.98 | 4 | | 26 |
| 1 | 82.8374 | 75 | 80.95 | 80 | 100 | 93.333 | 90.9846 | 35.904 | 100 | 89.36 | 6 | | 27 |

مقارنة جودة الأقمشة المنفذة باستخدام خامة (الفبران) ومادة المعالجة (الكيتوزان) مع العينات القياسية (القماش غير المعالج) بالنسبة للاختبارات تحت الدراسة



شكل (12) مقارنة جودة الأقمشة المنفذة باستخدام خامة (الفبران) ومادة المعالجة (الكيتوزان) مع العينة القياسية (القماش غير المعالج) بالنسبة للاختبارات

من الجدول (28) وشكل رقم (12) نستخلص ما يلي :

بالنسبة للقماش المنفذ باستخدام خامة (الفبران) ومادة المعالجة (الكيتوزان) ، نجد أن القماش ذو تركيب نسجي (كريب) والمعالج باستخدام تركيز (6 جم/لتر) هو الأفضل وذلك بمعامل جودة 82.84% ، يليه القماش ذو تركيب نسجي (هنيكوم) والمعالج باستخدام تركيز (4 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 77.83% ، ثم القماش ذو تركيب نسجي (كريب) والمعالج باستخدام تركيز (4 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 77.58% ، يليه القماش ذو تركيب نسجي (هنيكوم) والمعالج باستخدام تركيز (2 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 74.13% ، ثم القماش ذو تركيب نسجي (هنيكوم) والمعالج باستخدام تركيز (6 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 73.52% ، يليه القماش ذو تركيب نسجي (كريب) والمعالج باستخدام تركيز (2 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 72.06% ، ثم القماش ذو تركيب نسجي (معكوس) والمعالج باستخدام تركيز (6 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 70.6% ، يليه القماش ذو تركيب نسجي (معكوس) والمعالج باستخدام تركيز (4 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 70.54% ، ثم القماش ذو تركيب نسجي (معكوس) والمعالج باستخدام تركيز (2 جم/لتر) وذلك بمعامل جودة 55.22% ،

يليه القماش ذو تركيب نسجي (هنيكوم) غير المعالج وذلك بمعامل جودة 35.07% ، ثم القماش ذو تركيب نسجي (كريب) غير المعالج وذلك بمعامل جودة 33.89% ، وأخيرا القماش ذو تركيب نسجي (معكوس) غير المعالج وذلك بمعامل جودة 32.57% .

جدول (29) : ترتيب الجودة الكلية لعينات الأقمشة تحت الدراسة

| الترتيب | معامل الجودة الكلي % | تركيز مادة المعالجة | التركيب النسجي | الخامة | مادة المعالجة | رقم العينة |
|---------|----------------------|---------------------|----------------|--------|---------------|------------|
| 1 | 82.83738 | 6جم/لتر | كريب | فبران | الكيوتوزان | 27 |
| 2 | 77.86511 | 6جم/لتر | كريب | بامبو | الكيوتوزان | 18 |
| 3 | 77.82656 | 4جم/لتر | هنيكوم | فبران | الكيوتوزان | 23 |
| 4 | 77.58351 | 4جم/لتر | كريب | فبران | الكيوتوزان | 26 |
| 5 | 74.17978 | 6جم/لتر | هنيكوم | بامبو | الكيوتوزان | 15 |
| 6 | 74.13413 | 2جم/لتر | هنيكوم | فبران | الكيوتوزان | 22 |
| 7 | 73.51558 | 6جم/لتر | هنيكوم | فبران | الكيوتوزان | 24 |
| 8 | 73.40452 | 6جم/لتر | كريب | تنسيل | الكيوتوزان | 9 |
| 9 | 72.0572 | 2جم/لتر | كريب | فبران | الكيوتوزان | 25 |
| 10 | 71.70332 | 6جم/لتر | معكوس | بامبو | الكيوتوزان | 12 |
| 11 | 71.39242 | 4جم/لتر | كريب | بامبو | الكيوتوزان | 17 |
| 12 | 70.93162 | 4جم/لتر | معكوس | بامبو | الكيوتوزان | 11 |
| 13 | 70.60388 | 6جم/لتر | معكوس | فبران | الكيوتوزان | 21 |
| 14 | 70.54461 | 4جم/لتر | معكوس | فبران | الكيوتوزان | 20 |
| 15 | 70.16866 | 6جم/لتر | هنيكوم | تنسيل | الكيوتوزان | 6 |
| 16 | 69.22893 | 4جم/لتر | هنيكوم | تنسيل | الكيوتوزان | 5 |
| 17 | 68.28451 | 4جم/لتر | معكوس | تنسيل | الكيوتوزان | 2 |
| 18 | 68.19394 | 2جم/لتر | هنيكوم | بامبو | الكيوتوزان | 13 |
| 19 | 68.16216 | 4جم/لتر | كريب | تنسيل | الكيوتوزان | 8 |
| 20 | 67.7952 | 4جم/لتر | هنيكوم | بامبو | الكيوتوزان | 14 |

| الترتيب | معامل الجودة الكلي % | تركيز مادة المعالجة | التركيب النسجي | الخامة | مادة المعالجة | رقم العينة |
|---------|----------------------|---------------------|----------------|--------|---------------|------------|
| 21 | 66.73433 | 2جم/لتر | كريب | بامبو | الكيوتوزان | 16 |
| 22 | 66.26271 | 2جم/لتر | كريب | تنسيل | الكيوتوزان | 7 |
| 23 | 65.645 | 6جم/لتر | معكوس | تنسيل | الكيوتوزان | 3 |
| 24 | 65.53435 | 2جم/لتر | معكوس | بامبو | الكيوتوزان | 10 |
| 25 | 65.29823 | 2جم/لتر | هنيكوم | تنسيل | الكيوتوزان | 4 |
| 26 | 63.85374 | 2جم/لتر | معكوس | تنسيل | الكيوتوزان | 1 |
| 27 | 55.22442 | 2جم/لتر | معكوس | فبران | الكيوتوزان | 19 |

نستنتج من الجدول (29) :

أن أفضل قماش في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث هو القماش المنفذ من خامة الفبران وتركيب نسجي كريب المعالج بالكيوتوزان عند تركيز 6جم/ لتر وذلك بمعامل جودة قدره 82.83738 وذلك لجميع الإختبارات المختلفة، وأقل قماش في تحقيق خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة تحت البحث هو القماش المنفذ من خامة الفبران بتركيب نسجي معكوس والمعالج بالكيوتوزان عند تركيز 2جم/لتر وذلك بمعامل جودة قدره 55.22442 لجميع الإختبارات المختلفة.

نتائج الدراسة الميدانية:

الفرض الثاني:

"توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الوظيفية وفقا لآراء المتخصصين".

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الوظيفية وفقا لآراء المتخصصين، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (30): تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمتوسط درجات التصميمات التسع المقترحة لملايس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الوظيفية وفقا لآراء المتخصصين

| الناحية الوظيفية | مجموع المربعات | متوسط المربعات | درجات الحرية | قيمة (ف) | الدلالة |
|------------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|
| بين المجموعات | 5351.990 | 668.999 | 8 | 56.727 | 0.01 دال |
| داخل المجموعات | 1273.678 | 11.793 | 108 | | |
| المجموع | 6625.668 | | 116 | | |

ينتضح من جدول (30) إن قيمة (ف) كانت (56.727) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق بين التصميمات التسع المقترحة لملايس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الوظيفية وفقا لآراء المتخصصين، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:


جدول (31): اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعددة

| الناحية الوظيفية | التصميم "1" م = 27.652 | التصميم "2" م = 20.930 | التصميم "3" م = 32.676 | التصميم "4" م = 25.123 | التصميم "5" م = 20.053 | التصميم "6" م = 16.015 | التصميم "7" م = 30.838 | التصميم "8" م = 24.626 | التصميم "9" م = 12.523 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| تصميم "1" | - | | | | | | | | |
| تصميم "2" | **6.721 | - | | | | | | | |
| تصميم "3" | **5.024 | **11.746 | - | | | | | | |
| تصميم "4" | *2.529 | **4.192 | **7.553 | - | | | | | |
| تصميم "5" | **7.599 | 0.877 | **12.623 | **5.070 | - | | | | |
| تصميم "6" | **11.636 | **4.915 | **16.661 | **9.107 | **4.037 | - | | | |
| تصميم "7" | **3.186 | **9.907 | 1.838 | **5.715 | **10.785 | **14.823 | - | | |
| تصميم "8" | **3.026 | **3.695 | **8.050 | 0.496 | **4.573 | **8.610 | **6.212 | - | |
| تصميم "9" | **15.129 | **8.407 | **20.153 | *12.600 | **7.530 | **3.492 | **18.315 | 12.103 | - |

بدون نجوم غير دال

* دال عند 0.05

** دال عند 0.01



شكل (13): يوضح متوسط درجات التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الوظيفية وفقاً لآراء المتخصصين

من الجدول (31) وشكل (13): يتضح أن:

1. وجود فروق دالة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الوظيفية وفقاً لآراء المتخصصين عند مستوي دلالة 0.01، فنجد أن التصميم "3" كان أفضل التصميمات، يليه التصميم "7"، ثم التصميم "1"، ثم التصميم "4"، ثم التصميم "8"، ثم التصميم "2"، ثم التصميم "5"، ثم التصميم "6"، وأخيراً التصميم "9".
2. كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين التصميم "1" والتصميم "4" لصالح التصميم "1".

بينما لا توجد فروق بين التصميم "2" والتصميم "5"، كما لا توجد فروق بين التصميم "3" والتصميم "7"، بينما لا توجد فروق بين التصميم "4" والتصميم "8".

يتبين من الجدول (31) وشكل (13) أن:

التصميم المقترح رقم (3) يحتل المرتبة الأولى بقيمة (32,672) في درجة القبول طبقاً لآراء الأساتذة المتخصصين نستخلص من ذلك أن التصميم تحققت فيه عناصر الجانب الوظيفي

وذلك من خلال استجابة (ملائم) من قبل المتخصصين على عبارات الإستبيان حيث يساعد التصميم على سهولة الإرتداء والخلع، وتقليل الحياكات البارزة، وتساعد الكباسين الموجودة في الأمام على سهولة الخلع والإرتداء، مما يحقق الحماية الكافية ومراعاة العادات والتقاليد دون كشف الجسم، كما يساعد في سهولة إجراء الفحوصات اللازمة، و يعتبر الكبسون البلاستيك مناسب لإستخدام المريض، ويوفر التصميم الإتساع اللازم كما يساعد على سهولة الحركة للمريض، ويأتى في المرتبة الثانية التصميم رقم (7) بقيمة (30,838) حيث أشار المتخصصين أنه يحقق الراحة المناسبة لحركة المريض وسهولة الخلع والإرتداء، وسهولة إجراء الفحوصات، وجاء في المرتبة الثالثة التصميم رقم (1) بقيمة (27,652) حيث أشار المتخصصين إلى أن الكباسين الموجودة على الأكمام تساعد في تسهيل أخذ عينات الدم وعمل التحاليل اللازمة.

كما جاء في المرتبة الرابعة التصميم رقم (4) بقيمة (25,123) حيث أشار المتخصصين أن التصميم يساعد على الراحة وحرية الحركة وأن الكباسين الموجودة بالجانب الأيمن والأيسر والكتف تسهل فحص الجزء المطلوب دون اللجوء إلى كشف الجسم بالكامل.

كما يأتى في المرتبة الخامسة التصميم رقم (8) بقيمة (24,626) بشريط لاصق حيث أن التصميم مكون من قطعتين تسهل إجراء الفحوصات اللازمة ويتناسب مع الكبار والصغار.

ويأتى في المرتبة السادسة التصميم رقم (2) بقيمة (20,93) حيث أشار المتخصصين أنه يساعد على سهولة الخلع والإرتداء ولكن قد يتأثر الشريط اللاصق مع الإستعمال والتعرض للغسيل.

ويأتى في المرتبة السابعة التصميم رقم (5) بقيمة (20,053) بكباسين في الخلف وجيب أمامي حيث أنه يسهل إجراء الفحوصات على منطقة الظهر.

ويأتى في المرتبة الثامنة التصميم رقم (6) بقيمة (16,015) مكون من قطعة واحدة بشريط لاصق في منتصف الخلف يساعد على إجراء الفحوصات في منطقة الظهر وسهولة الحركة.

ويأتى في المرتبة التاسعة والأخيرة التصميم رقم (9) بقيمة (12,523) بكباسين في الأكمام يساعد على سهولة أخذ العينات لإجراء الفحوصات الطبية لكنه لا يساعد على حرية الحركة للمريض.

ومن هنا يتضح أن أفضل التصميمات المقترحة هي التصميم الثالث والتصميم السابع وعليه يتحقق صحة الفرض الثانى الذى ينص على أنه: "توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة لملايس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الوظيفية وفقا لآراء المتخصصين. ويرجع ذلك إلى أن التصميمات المقترحة تساعد على سهولة الخلع والإرتداء وتسهل إجراء الفحوصات اللازمة وتحقق الحماية الكافية وعدم كشف عورات الجسم ومناسبة الخامة للتصميم وأن الكيسون البلاستيك مناسب لاستخدام المريض.

وهذا يتفق مع دراسة أحمد عطا الله (2011) وهدفت إلى تحديد معايير الجودة (الأداء الجمالى والوظيفى) لتصنيع الملابس الطبية (ملابس المرضى بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وتقديم ملفات فنية من الملابس الطبية المقترحة ملابس المرضى معالجة ضد البكتيريا وتقديمها لمصانع الملابس طبقا للمواصفات القياسية وتوصلت إلى تحديد المتطلبات اللازمة لإنتاج الملابس الطبية بالمستشفيات الحكومية والخاصة لوضع معايير جودة تصنيع الملابس الطبية.

كما تتفق مع دراسة إيمان النعمانى (2018) وهدفت إلى تصميم ملابس لمرحلة رياض الأطفال باستخدام الأقمشة المضادة للبكتيريا وتوصلت إلى أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التصميمات المقترحة من حيث تحقيق الجانب الجمالى والوظيفى.

الفرض الثالث :

"توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة لملايس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الجمالية وفقا لآراء المتخصصين".

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات التسع المقترحة لملايس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الجمالية وفقا لآراء المتخصصين، والجدول التالي يوضح ذلك:


جدول (32): تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمتوسط درجات التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الجمالية وفقاً لآراء المتخصصين

| الناحية الجمالية | مجموع المربعات | متوسط المربعات | درجات الحرية | قيمة (ف) | الدلالة |
|------------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|
| بين المجموعات | 5668.787 | 708.598 | 8 | 33.362 | 0.01 دال |
| داخل المجموعات | 2293.862 | 21.239 | 108 | | |
| المجموع | 7962.649 | | 116 | | |

يتضح من جدول (32) إن قيمة (ف) كانت (33.362) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق بين التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الجمالية وفقاً لآراء المتخصصين، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (33): اختبار أقل فرق معنوي LSD للمقارنات المتعدد

| الناحية الجمالية | التصميم "1" = م | التصميم "2" = م | التصميم "3" = م | التصميم "4" = م | التصميم "5" = م | التصميم "6" = م | التصميم "7" = م | التصميم "8" = م | التصميم "9" = م |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| تصميم "1" | - | | | | | | | | |
| تصميم "2" | *2.681 | - | | | | | | | |
| تصميم "3" | **5.879 | **8.560 | - | | | | | | |
| تصميم "4" | **7.903 | **5.222 | **13.782 | - | | | | | |
| تصميم "5" | **9.860 | **7.178 | **15.739 | 1.956 | - | | | | |
| تصميم "6" | **5.042 | *2.360 | **10.921 | *2.861 | **4.817 | - | | | |
| تصميم "7" | 1.217 | 1.463 | **7.096 | **6.685 | **8.642 | **3.824 | - | | |
| تصميم "8" | *2.676 | **5.358 | **3.202 | **10.580 | **12.536 | **7.719 | **3.894 | - | |
| تصميم "9" | **13.076 | **10.395 | **18.956 | **5.173 | **3.216 | **8.034 | **11.859 | **15.753 | - |



شكل (14): يوضح متوسط درجات التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الجمالية وفقاً لآراء المتخصصين

من الجدول (33) وشكل (14) يتضح أن:

1. وجود فروق دالة إحصائياً بين التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الجمالية وفقاً لآراء المتخصصين عند مستوي دلالة 0.01، فنجد أن التصميم "3" كان أفضل التصميمات، يليه التصميم "8"، ثم التصميم "1"، ثم التصميم "7"، ثم التصميم "2"، ثم التصميم "6"، ثم التصميم "4"، ثم التصميم "5"، وأخيراً التصميم "9".

2. كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين التصميم "1" والتصميم "2" لصالح التصميم "1"، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين التصميم "1" والتصميم "8" لصالح التصميم "8"، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين التصميم "2" والتصميم "6" لصالح التصميم "2"، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين التصميم "4" والتصميم "6" لصالح التصميم "6".

3. بينما لا توجد فروق بين التصميم "1" والتصميم "7"، كما لا توجد فروق بين التصميم "2" والتصميم "7"، بينما لا توجد فروق بين التصميم "4" والتصميم "5".

تشير نتائج الجدول (33) وشكل (14) أن :

التصميم رقم (3) يحتل المرتبة الأولى بقيمة (29,748) في درجة القبول وفقاً لآراء المتخصصين نستخلص من ذلك أن التصميم تحقق فيه جوانب الناحية الجمالية من خلال استجابة (ملائم) من قبل المتخصصين على عبارات الإستبيان و أن التصميم يساعد في تحسين المظهر الجمالي ويتوفر فيه الحداثة والتجديد ويحقق التكامل والإتزان بين أجزائه ويتناسب مع أنواع العلاج، وعن التصميم رقم (8) والذي جاء بالمرتبة الثانية وفقاً لآراء المتخصصين بقيمة (25,546) حيث أشار المتخصصين أنه يتناسب مع الكبار والصغار ويتميز بالإنسجام والاتزان ويتناسب مع أنواع العلاج المختلفة، وعن التصميم رقم (1) والذي جاء بالمرتبة الثالثة بقيمة (23,869) حيث أشار المتخصصين أن الفتحات والكباسين المستخدمة تساعد على تحسين المظهر الجمالي، وعن التصميم رقم (7) والذي جاء بالمرتبة الرابعة بقيمة (22,651) حيث أشار المتخصصين أنه يتناسب مع مرضى السرطان من الأطفال والكبار ويتوفر فيه الحداثة والتجديد، وعن التصميم رقم (2) والذي جاء بالمرتبة الخامسة بقيمة (21,187) حيث أشار المتخصصين أنه يتوفر فيه الراحة والإسناد اللازم للمريض وسهولة العناية والإستخدام، وعن التصميم رقم (6) والذي جاء بالمرتبة السادسة بقيمة (18,826) حيث أشار المتخصصين أنه يتناسب مع أنواع العلاج المختلفة، وعن التصميم الذي جاء بالمرتبة السابعة بقيمة (15,965) حيث أشار المتخصصين أنه يتوفر فيه سهولة الاستخدام ويتناسب مع الكبار والصغار، وعن التصميم رقم (5) الذي جاء بالمرتبة الثامنة بقيمة (14,009) حيث أشار المتخصصين أنه يتوفر فيه الإسناد اللازم للمريض، وعن التصميم رقم (9) والذي جاء في المرتبة التاسعة والأخيرة بقيمة (10,792) حيث أشار المتخصصين أنه لا يتناسب مع مرضى السرطان ولا يحقق الإسناد اللازم، ولا حرية الحركة.

ومن هنا يتضح أن أفضل تصميم من التصميمات المقترحة من الناحية الجمالية هو التصميم الثالث وفقاً لآراء المتخصصين في استجابة ملائم، ملائم إلى حد ما وعليه يتحقق صحة الفرض الثالث الذي ينص على أنه "توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة لملاابس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الجمالية وفقاً لآراء المتخصصين ويرجع ذلك إلى أن التصميمات المقترحة تتناسب مع مرضى

السرطان وأنواع العلاج المختلفة ويتوفر فيها سهولة العناية والاستخدام الآمن وتتميز بالإنسداد والإنسجام.

ويتفق هذا مع دراسة ماجدة ماضى (2005) وهدفت إلى تطوير تصميم زى المريض أثناء العلاج بالمستشفيات العامة والخاصة للمساعدة على التكيف مع ظروفه المرضية وتوفير الراحة ومساعدة الطبيب على القيام بمهامه العلاجية تجاه المريض من خلال تصميمات تتفق مع الحالة العلاجية وتوصلت إلى أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية لإستجابة أفراد العينة وبعض التصميمات المقترحة لتوفير جماليات التصميم بها، وأيضاً لما توفره بعض التصميمات من راحة وحرية.

كما تتفق مع دراسة هند سالم (2016) وهدفت إلى عمل رداء طبي يجمع بين الجانب الوظيفي والجمالى وتنفيذ بعض التصميمات المقترحة لتقديم رداء علاجي يساعد على التئام القرع دون ارهاق المريض أثناء الخلع والإرتداء وتوصلت إلى إعداد وتنفيذ مجموعة من التصميمات لمرضى قرع الفراش باستخدام تكنولوجيا النانو لمساعدة المرضى على التئام الجروح والتي تساعد على سهولة الاستخدام.

الفرض الرابع :

"توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان وفقاً لآراء المتخصصين".

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان وفقاً لآراء المتخصصين، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (34): تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمتوسط درجات التصميمات التسع


المقترحة لملابس مرضى السرطان وفقاً لآراء المتخصصين

| الدلالة | قيمة (ف) | درجات الحرية | متوسط المربعات | مجموع المربعات | المجموع الكلي |
|----------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 0.01 دال | 47.357 | 8 | 680.806 | 5446.447 | بين المجموعات |
| | | 108 | 14.376 | 1552.597 | داخل المجموعات |
| | | 116 | | 6999.044 | المجموع |

يتضح من جدول (34) إن قيمة (ف) كانت (47.357) وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01)، مما يدل على وجود فروق بين التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان وفقاً لآراء المتخصصين، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار أقل فرق معنى LSD للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (35): اختبار أقل فرق معنى LSD للمقارنات المتعددة

| التصميم "9" م = 23.315 | التصميم "8" م = 51.172 | التصميم "7" م = 53.490 | التصميم "6" م = 34.842 | التصميم "5" م = 34.062 | التصميم "4" م = 41.088 | التصميم "3" م = 62.425 | التصميم "2" م = 42.118 | التصميم "1" م = 51.521 | المجموع الكلي |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | - | ا تصميم "1" |
| | | | | | | | - | **9.403 | ا تصميم "2" |
| | | | | | | - | **20.306 | **10.903 | ا تصميم "3" |
| | | | | | - | **21.336 | 1.030 | **10.433 | ا تصميم "4" |
| | | | | - | **7.026 | **28.363 | **8.056 | **17.459 | ا تصميم "5" |
| | | | - | 0.780 | **6.246 | **27.583 | **7.276 | **16.679 | ا تصميم "6" |
| | | - | *18.647 | **9.427 | **12.401 | **8.935 | **11.371 | 1.968 | ا تصميم "7" |
| | - | *2.317 | *16.330 | **17.110 | **10.083 | **11.253 | **9.053 | 0.349 | ا تصميم "8" |
| - | **27.856 | *30.174 | *11.526 | **10.746 | **17.773 | **39.110 | **18.803 | **28.206 | ا تصميم "9" |



شكل (15): يوضح متوسط درجات التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان وفقاً لآراء المتخصصين

من الجدول (35) وشكل (15) يتضح أن:

1. وجود فروق دالة إحصائياً بين التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان وفقاً لآراء المتخصصين عند مستوي دلالة 0.01، فنجد أن التصميم "3" كان أفضل التصميمات، يليه التصميم "7"، ثم التصميم "1"، ثم التصميم "8"، ثم التصميم "2"، ثم التصميم "4"، ثم التصميم "6"، ثم التصميم "5"، وأخيراً التصميم "9".
2. كما توجد فروق عند مستوي دلالة 0.05 بين التصميم "7" والتصميم "8" لصالح التصميم "7".
3. بينما لا توجد فروق بين التصميم "1" والتصميم "7"، كما لا توجد فروق بين التصميم "1" والتصميم "8"، بينما لا توجد فروق بين التصميم "2" والتصميم "4"، كما لا توجد فروق بين التصميم "5" والتصميم "6".

يتضح من خلال الشكل السابق أن التصميم الثالث جاء في المرتبة الأولى بقيمة (62,425) وكان الأفضل من الناحية الوظيفية والجمالية وفقاً لآراء المتخصصين حيث أشار أنه يتميز بسهولة الاستخدام والراحة والحفاظ على العادات والتقاليد، كما جاء التصميم السابع في المرتبة الثانية بقيمة (490,53) حيث أشار المتخصصين بأنه يساعد على سهولة الخلع والإرتداء والراحة، كما جاء التصميم الأول في المرتبة الثالثة بقيمة (51,521) حيث أشار المتخصصين بأنه يساعد على سهولة إجراء الفحوصات ويحقق الراحة والإنسجام، كما جاء التصميم رقم (8) في المرتبة الرابعة بقيمة (53,490) حيث أشار المتخصصين بأنه يتناسب مع الكبار والصغار ويحقق الراحة وسهولة الاستخدام، كما جاء التصميم رقم (2) في المرتبة الخامسة بقيمة (42,118) حيث أشار المتخصصين أنه يحقق الراحة وإنسجام وسهولة الاستخدام، كما جاء التصميم رقم (4) في المرتبة السادسة بقيمة (41,088) حيث أشار المتخصصين أنه يساعد على إجراء الفحوصات ويحقق الراحة وسهولة الاستخدام، كما جاء التصميم رقم (6) في المرتبة (السابعة) بقيمة (34,842) حيث أشار المتخصصين إلى أنه يتميز بالراحة والإنسداد،

كما جاء التصميم رقم (5) فى المرتبة الثامنة وقبل الأخيرة بقيمة (34,062) والتصميم رقم (9) فى المرتبة التاسعة والأخيرة.

يتضح من خلال آراء المتخصصين أن أفضل التصميمات المقترحة هى التصميم الثالث والسابع وفقاً لآراء المتخصصين من خلال إستجابة ملائم، ملائم إلى حد ما وعليه يتحقق صحة الفرض الذى ينص على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة لملايس مرضى السرطان وفقاً لآراء المتخصصين".

وهذا يتفق مع دراسة فوزية عبد السلام (2012) وهدفت إلى تحديد متطلبات الجودة لإنتاج ملايس الأطباء داخل حجرة العمليات بالمستشفيات العامة والخاصة، وتوصلت إلى إنتاج مجموعة من التصميمات لملايس الطبيب داخل حجرة العمليات باستخدام المعايير الوظيفية لتطوير زي الطبيب.

كما تتفق مع دراسة سماح محمد (2012) وهدفت إلى تحديد معايير جودة إنتاج لملايس المستخدمة لملايس إقامة الأطفال مرضى السرطان، وتحديد جودة إنتاج الأقمشة الملائمة لملايس إقامة الأطفال مرضى السرطان، وتوصلت إلى تنفيذ مجموعة من التصميمات تتناسب مع أطفال مرضى السرطان المقيمين بالمستشفى تساعد فى سهولة إجراء الفحوص اللازمة وتتميز بسهولة الاستخدام.

كما تتفق مع دراسة Elizabeth Barry (2010) التى هدفت إلى تقديم رداء طبي نموذجي للمرضى يجمع بين أداء الوظيفة المصمم لها والشكل الجمالى وتوصلت إلى إعداد تصميم لرداء طبي يعمل على تقليل حركة المريض لتجنب التعرض لخدوش الجلد والكدمات والتقرحات وتوفير الحماية اللازمة ضد الميكروبات والالتهب من خلال نموذج منفصل الأجزاء يسهل التحكم فى ارتداؤها وخلعها والمرونة فى غلق الوصلات.

كما تتفق أيضا مع دراسة رضوى السيد (2015) التى هدفت إلى تصميم منتج ملبسي كجزء تعويضي صحي ونفسي للسيدات مستنصلات الثدي لتوفير الأداء الحركى لهن وتوصلت إلى إلى تصميم منتج ملبسي يجمع ما بين الناحية الجمالية فى مناسبه لإبراز

الصدر في صورته الطبيعية واستخدام الأقمشة القطنية المقاومة للبكتيريا لمنع انتشار الأمراض الجلدية.

ملخص النتائج

1- بالنسبة للفرض الأول: توجد فروق دالة إحصائية بين الخامات "تسيل، بامبو، فبران" في المعالجة بالكيوتوزان للتراكيب النسجية "معكوس، هنيكوم، كريب" في اختبارات "الاشعة فوق البنفسجية، قوة الشد، الإستطالة، وزن المتر المربع، زمن الإمتصاص، قطر تثبيط الميكروب" وكان أفضلها الفبران بتركيب نسجي كريب عند تركيز (6جم /لتر) وذلك بمعامل جودة (83.82%) بينما الفبران بتركيب نسجي معكوس عند تركيز (2جم/ لتر) هو الأقل بالنسبة لجميع الخواص المقاسة بمعامل جودة (22.55%).

2- بالنسبة للفرض الثاني: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الوظيفية وفقاً لآراء المتخصصين، وكان أفضلها التصميم الثالث لتمييزه بالخواص الوظيفية التي تتمثل في سهولة الإستخدام وإجراء الفحوصات اللازمة وتوافر وسائل الغلق والفتح التي تتلائم مع مريض السرطان.

3- بالنسبة للفرض الثالث: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان في مدى تحقيق الناحية الجمالية وفقاً لآراء المتخصصين وكان أفضلها التصميم الثالث وذلك لتمييزه بتوافر الخواص الجمالية من إنسدال وإتزان وتوافر الراحة والتجديد ومناسبته لأنواع العلاج المختلفة.

4- بالنسبة للفرض الرابع: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التصميمات التسع المقترحة لملابس مرضى السرطان وفقاً لآراء المتخصصين" وكان أفضلها التصميم الثالث وذلك لتوفر الناحية الوظيفية والجمالية للتصميم معاً.

التوصيات:

1-زيادة الإهتمام بأبحاث المعالجات الخاصة بملابس المرضى خاصة في ظل انتشار الفيروسات.

- 2- ضرورة توفير ملابس معالجة ضد الميكروبات للمرضى بجميع المستشفيات العامة والخاصة للحفاظ على صحة المرضى والحد من انتشار الميكروبات.
- 3- الإهتمام بإضافة محتوى تدريسي عن معالجة النسيج بأنواع التراكيب النسجية المختلفة لقسم الإقتصاد المنزلي تخصص ملابس ونسيج.
- 4- ضرورة توفير ملابس تتميز بتصميمات سهلة الارتداء والخلع للمرضى بجميع المستشفيات للحفاظ على حالتهم النفسية والجسدية.

المراجع:

أولا: المراجع العربية:

- 1- أحمد رمزي عطا الله (2011): معايير جودة تصنيع الملابس الطبية فى ضوء المتغيرات التكنولوجية، رسالة دكتوراه، كلية إقتصاد منزلى، جامعة المنوفية.
- 2- أحمد على سالمان، هبة عاصم الدسوقي، فاطمة شاذلى عبد العال (2018) : دراسة تحقيق أفضل الخواص الوظيفية والجمالية لأقمشة تريكو للحممة المعالجة لمقاومة نمو البكتيريا من نوع *Candida albicans*، مجلة التصميم الدولية، مجلد (8) عدد (1).
- 3- أحمد مختار عمر (2008) : معجم اللغة العربية المعاصرة، ط1، عالم الكتب.
- 4- أميرة محمد وفاء الدين (2015): تأثير اختلاف بعض تقنيات الحياكة على الأداء الوظيفي للأقمشة الطبية المقاومة للبكتيريا، رسالة دكتوراه، كلية الإقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية.
- 5- إيمان جمال الدين مسعود (2014): تأثير أساليب التعقيم على الأداء الوظيفي لملابس العمليات، رسالة دكتوراه، كلية إقتصاد منزلى، جامعة المنوفية .
- 6- رحاب طه حسن، رانيا محمد على (2018): معالجة الأقمشة المنتجة ببعض التراكيب النسجية المختلفة بجسيمات المعادن النانوية والكيو زان وإستخدامها فى المجال الطبى، مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنيا، مجلد (1)، عدد (17).
- 7- سماح محمد محمد أحمد (2012): وضع معايير جودة إنتاج ملابس الأطفال المرضى بالمستشفيات المصرية فى ضوء المتغيرات التكنولوجية، رسالة دكتوراه ، كلية إقتصاد منزلى، جامعة حلوان.

- 8- عبير رفاعى محمد شعبان (2018): إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا النانو لتصميم ملابس لمرضى الإكزيما البنيوية، رسالة دكتوراه، كلية إقتصاد منزلى، جامعة المنوفية.
- 9- علا أمين عبد الرحمن الخطيب (2015): تحقيق أنسب الخواص الوظيفية للأقمشة السليلوزية باستخدام تكنولوجيا النانو تطبيقاتها فى المجال الطبى، رسالة دكتوراه، كلية إقتصاد منزلى، جامعة المنوفية
- 10- ماجدة إبراهيم متولى، إيمان رأفت فريد (2018): مجلة الاقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، مجلد (28)، عدد (4).
- 11- محمد عبد المنعم رمضان، رحاب جمعة إبراهيم (2016): تحسين الخواص الأدائية لأقمشة الشاش باستخدام صمغ العسل-مجلة البحوث الزراعية، جامعة الاسكندرية، مجلد (61)، عدد (3).
- 12- مها طلعت السيد خلف (2009): تحسين الأداء الوظيفي للأقمشة المستخدمة في المجال الطبي بتجهيزها لمقاومة البكتيريا وإزالة الاتساخ، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية .
- 13- هاجر إبراهيمى عبد الغنى (2014): الإستفادة من دراسة مدى مقاومة الخامات النسجية الطبية لتأثيرات (أشعة اكس-أشعة جاما) فى عمل تصميمات ملابس طبية، رسالة ماجستير، كلية إقتصاد منزلى، جامعة المنوفية.
- 14- هبة خميس عبد التواب (2007): معايير جودة وتصميم وإنتاج بعض المنتجات النسجية المستخدمة في الغرف الجراحية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.
- 15- هدير على محروس (2018) : إمكانية تحسين خواص أقمشة الملابس الواقية للعاملين فى تحضير العلاج الكيماوى لمرضى السرطان، رسالة ماجستير، كلية إقتصاد منزلى، جامعة المنوفية.
- 16- هشام أحمد عاصم (2010): التصميم والتشغيل للملابس الطبية فى ضوء مفاهيم الأمان والسلامة المهنية، رسالة دكتوراه، كلية إقتصاد منزلى، جامعة حلوان.
- 17- هند سالم عبد الفتاح (2016): عمل ملابس طبية لمرضى قرح الفراش بإستخدام

تكنولوجيا النانو رسالة دكتوراه، كلية إقتصاد منزلي، جامعة المنوفية.
المراجع الأجنبية:

18- Chinta S.K. Veena K.V(2013) : **Impact of Textiles in Medical Field**, International Journal of Latest Trends in Engineering and, Technology (IJLTET) Vol (2) , Issue (1).

19- Elizabeth Lide Taylor-Barry,(2010), **Modular medical apparel for use by patient during medical care and treatment**, Patent, Application Publication US2010 /0017933a1.

20- Lucas Bernardes naves (2013) : **The contribution of Fashion Design to the Development of Alternative Medical Clothing Maste Degree**,Faculty of Engineering,university of beira Interior.

21- Majetir N.v Ravi Kumar (2010): **Reactive and functional Polmers, Areview of chitin and chitosan applications**, Volume(46), Issue(1), November.

ملحق رقم (1) استبيان لتقييم التصميمات المقترحة لملابس مرضى السرطان سهولة الإرتداء والخلع من قبل الأساتذة المتخصصين.

| م | العبارات | ملائم | ملائم إلى حد ما | غير ملائم |
|--|---|-------|-----------------|-----------|
| المحور الأول: الناحية الوظيفية للتصميم | | | | |
| 1- | يساعد المريض على سهولة الإرتداء و الخلع | | | |
| 2- | يساهم التصميم فى تقليل الحياكات البارزة | | | |
| 3- | يتوفر فى التصميم الإتساع المناسب لحركة المريض | | | |
| 4- | يعتبر الكبسون البلاستيك مناسب لإستخدام المريض | | | |
| 5- | الشريط اللاصق أكثر ملائمة من الكبسون للمريض فى الحالات الحرجة | | | |
| 6- | تتناسب الفتحات فى التصميم مع مريض السرطان | | | |
| 7- | تتلائم خامة القطن مع المريض | | | |
| 8- | تساهم التصميمات المزودة بكباسين من الأمام على سهولة الخلع والإرتداء | | | |
| 9- | يحقق الحماية الكافية ومراعاة العادات | | | |
| 10- | يساعد التصميم فى سهولة إجراء الفحوصات اللازمة | | | |
| 11- | يساهم التصميم فى تحسن الحالة الصحية للمريض | | | |
| المحور الثانى: الناحية الجمالية للتصميم | | | | |
| 1- | تساهم الكباسين المستخدمة فى تحسين المظهر الجمالى لرداء المريض | | | |
| 2- | مدى توافر الحداثة والتجديد فى التصميم | | | |
| 3- | ملائمة التصميم للمرضى | | | |
| 4- | تضيف طرق الإنهاء والفتحات قيمة جمالية للتصميم | | | |
| 5- | مدى تحقيق التكامل بين أجزاء التصميم | | | |
| 6- | تصميم الرداء وطرق الإنهاء يتناسب مع كبار السن والأطفال | | | |
| 7- | يتوفر فى التصميم الإنسدال اللازم للمريض | | | |
| 8- | يتسم التصميم بتوافر الاتزان والإنسجام | | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 9- | يتناسب التصميم مع أنواع العلاج المختلفة | | |
| 10- | يتوفر في التصميم سهولة العناية والإستخدام الآمن للمرضى | | |

ملحق (2): أسماء الأساتذة المتخصصين المحكمين للتصميمات المقترحة

| | |
|------------------------------|---|
| أ.د. / إسلام عبد المنعم حسين | أستاذ ورئيس قسم الملابس والنسيج -كلية إقتصاد منزلى - جامعة المنوفية |
| أ.د. / نشأت نصر الرفاعى | أستاذ الملابس والنسيج -كلية إقتصاد منزلى - جامعة المنوفية |
| أ.د. / وليد شعبان مصطفى | أستاذ ورئيس قسم الصناعات الجلدية-كلية إقتصاد منزلى-جامعة حلوان |
| أ.د. / إيهاب فاضل أبو موسى | أستاذ الملابس والنسيج -كلية إقتصاد منزلى-جامعة المنوفية |
| أ.م.د/ خالد مصطفى عابد | أستاذ مساعد قسم الملابس والنسيج -كلية إقتصاد منزلى - جامعة حلوان |
| أ.م.د/ لمياء حسن على | أستاذ مساعد تصميم وتطوير قسم ملابس ونسيج -كلية إقتصاد منزلى-جامعة حلوان |
| د / هشام أحمد عاصم | أستاذ مساعد بقسم الملابس والنسيج - كلية إقتصاد منزلى - جامعة حلوان |
| أ.د./ وسام مصطفى | أستاذ ورئيس قسم الملابس والنسيج-كلية تربية نوعية -جامعة المنيا |
| أ.م. د./ شيماء جلال | أستاذ مساعد ملابس ونسيج -كلية تربية نوعية -جامعة المنيا |
| د / أحمد فتحى بيبرس | مدرس بقسم الملابس والنسيج-كلية إقتصاد منزلى - جامعة حلوان |
| د / عزة شبل سيد | طبيب أورام أطفال -معهد جنوب مصر للأورام - جامعة أسيوط |
| د / رانيا طه محمد | طبيب أورام -معهد جنوب مصر للأورام -جامعة أسيوط |
| عظيات حسن محمود | فنى تمريض -معهد جنوب مصر للأورام-جامعة أسيوط |